



Технологическая карта применения материалов Onwings

Шлифуемые грунты-наполнители



 Продукт	 Пропорция смешивания	 Отвердитель/разбавитель	 Время жизни	 Ø Дюзы	 Нанесение (слои)	 Выдержка между слоями	 Выдержка перед сушкой	 Сушка	 Шлифование
Шлифуемый грунт-наполнитель A8830  белый A8831  серый A8832  чёрный	3:1:0-10%  100:18,7:0-5  100:18,9:0-5  100:21,2:0-5,7	Отвердитель A801/802/803 Разбавитель A810/811/812	1 ч	Ø 1,6 - 1,8	2 - 3	3 - 5 мин	5 - 8 мин	60°C 20 мин 23°C 4 - 6 ч	Подготовка: P220-P320 Обработка: P320-P400-P500 P600
A831 Грунт-наполнитель	3:1:5% 100:23:3	Отвердитель A801/802/803 Разбавитель A810/811/812	1 ч	Ø 1,5 - 1,7	2 - 3	3 – 5 мин	5 - 8 мин	60°C 40 мин 23°C 3 - 4 ч	Подготовка: P220-P320 Обработка: P320-P400-P500 P600
A839 Грунт-наполнитель толстослойный	5:1:10% 100:11,3:5	Отвердитель A801/802/803 Разбавитель A810/811/812	4 ч	Ø 1,6 - 1,8	2 - 3	3 - 5 мин	10 - 15 мин	60 °C 60 - 80 мин 23°C 4-5 ч	Подготовка: P220-P320 Обработка: P320-P400-P500 P600