




ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

2К МИКС

2К МИКС	Пиктограмма	Описание	в чистом виде 100% + разбел 50:50 % с MAX-3C100		Плотность
MAX-3C100 Белый / White		Стандартный белый			1,247 г/мл
MAX-3C200 Черный / Black		Черный. Менее глубокий чем 201. При разбеле оттенок уходит в синюю сторону относительно 201			0,999 г/мл
MAX-3C201 Экстра черный / Extra Black		Глубокий черный (основной). При разбеле оттенок уходит в желтую сторону относительно 200			1,004 г/мл
MAX-3C302 Прозрачный голубой / Transparent Blue		Стандартный синий. На цветовом круге расположен ближе к зеленой группе цвета			1,004 г/мл
MAX-3C400 Зеленый / Green		Зеленый с синим оттенком			1,015 г/мл
MAX-3C401 Желто-зеленый / Yellow Green		Зеленый с желтым оттенком			1,023 г/мл
MAX-3C501 Кирпично-красный / Brick Red		Красный с кирпичным оттенком			1,117 г/мл
MAX-3C503 Ярко-красный / Bright Red		Яркий красный насыщенный			0,988 г/мл
MAX-3C505 Фиолетово-красный / Violet Red		Фиолетово-красный с синим оттенком			1,001 г/мл
MAX-3C506 Персиково-красный / Peach Red		Яркий фиолетово-красный			0,976 г/мл
MAX-3C507 Оранжево-красный без свинца / Leadfree Orange Red		Оранжево-красный			1,015 г/мл
MAX-3C518 Экстра красный / Extra Red		Яркий фиолетово-красный с высокой прозрачностью, подходит для тонирования прозрачного лака в цветах типа MAZDA 46V			0,990 г/мл
MAX-3C600 Грязно-желтый / Mud Yellow		Грязно-желтый на лице и флпе. В кругу колористов имеет название «Охра»			1,087 г/мл
MAX-3C604 Лимонно-желтый без свинца / Leadfree Lemon Yellow		Желто-зеленый с красноватым оттенком			1,009 г/мл
MAX-3C606 Лимонно-желтый / Lime Yellow		Желто-зеленый, имеет высокую яркость, с лимонным оттенком			1,095 г/мл
MAX-3C607 Оранжево-желтый / Orange Yellow		Ярко-оранжевый			1,022 г/мл
MAX-3C700 Фиолетовый / Violet		Стандартный фиолетовый			0,994 г/мл

МЕТАЛЛИКИ СЕРЕБРИСТЫЕ


1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3M100 Экстра мелкое серебро / Extra Fine Silver		Очень мелкий светлый металллик неправильной формы. Размер 8 мкм	0,950 г/мл
MAX-3M101 Мелкое белое серебро / Fine White Silver		Мелкий металллик правильной формы. Имеет более яркую область отражения и темный бок по сравнению с MAX-3M102A. Схож по размеру с MAX-3M102A. Размер 10 мкм	0,979 г/мл
MAX-3M102A Среднее мелкое белое серебро / Medium Fine White Silver		Мелкий металллик правильной формы. Имеет более яркую область отражения и светлый бок по сравнению с MAX-3M100. Крупнее чем MAX-3M100. Размер 17 мкм	0,954 г/мл
MAX-3M104 Ультрамелкое яркое серебро / Ultrafine Bright Silver		Мелкий яркий металллик правильной формы. Самый яркий из всех мелких металлликков системы. Имитирует хром-эффект. Размер 7 мкм	0,967 г/мл
MAX-3M400A Экстра мелко яркое серебро / Extra Fine Bright Silver		Искрящийся металллик правильной формы. Имеет самую яркую область отражения и самый темный бок по сравнению со всеми мелкими металлликками системы	0,963 г/мл
MAX-3M401 Мелкое яркое серебро / Small Bright Silver		Мелкий металллик правильной формы. Имеет темнее область отражения и светлее бок по сравнению с MAX-3M400A. Схож по размеру с MAX-3M400A. Размер 13 мкм	0,974 г/мл
MAX-3M403 Среднее яркое серебро / Medium Bright Silver		Средний яркий металллик правильной формы. Более яркий на области отражения по сравнению с MAX-3M201. Размер 20,5 мкм	0,979 г/мл
MAX-3M407 Супер яркое серебро / Super Bright Silver		Эллиптическая частица светлая в лицо и в отражении с темным боком (15°). Размер 18 мкм	0,958 г/мл
MAX-3M200 Среднее серебро / Medium Silver		Средний металллик неправильной формы. Имеет самую яркую область отражения и самый темный бок по сравнению со средними металлликками системы. Размер 26 мкм	0,942 г/мл
MAX-3M201 Среднее белое серебро / Medium White Silver		Средний металллик неправильной формы. Имеет самый светлый в прямом и боковом углах из всех средних металлликков системы. Размер 20,5 мкм	0,964 г/мл
MAX-3M301 Экстра грубое серебро / Extra Coarse Silver		Самый крупный и искристый металллик системы неправильной формы. Размер 38,5 мкм	0,962 г/мл
MAX-3M302 Грубое серебро / Coarse Silver		Крупный металллик неправильной формы. Размер 33,5 мкм	0,972 г/мл

МЕТАЛЛИКИ ЦВЕТНЫЕ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3M500 Средний золотисто-серебристый / Medium Golden Silver		Золотистый яркий цвет. Высокая насыщенность цвета	0,957 г/мл
MAX-3M502 Средний оранжево-серебристый / Medium Orange Silver		Средне-грубый оранжево-желтый алюминий. Высокая насыщенность цвета	0,967 г/мл
MAX-3M504 Яркий синий / Bright Blue		Синее серебро со средними мелкими частицами. Высокая насыщенность цвета	0,959 г/мл
MAX-3M505 Огненно-красный / Flame Red		Среднетонкие частицы ярко-красного серебра. Высокая насыщенность цвета	0,958 г/мл
MAX-3M506 Изумрудно-желтый / Emerald Yellow		Желтое серебро со средними частицами. Высокая насыщенность цвета	0,960 г/мл

НЕЭФФЕКТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3B100 Белый / White		Стандартный белый. В эффектных красках осветляет и делает прямой и боковой углы молочными. Затемняет угол отражения. Эффектные частицы визуально становятся меньше	1,260 г/мл
MAX-3B110 Прозрачный белый / Transparent White		Прозрачный белый. Используется в эффектных цветах в небольших количествах. Делает темный желтый эффект в области отражения и синий молочный на прямой и боковых углах	1,034 г/мл
MAX-3B207 Черный тонер / Black Toner		Черный с легким синим оттенком. Имеет более светлый бок в отличие от MAX-3B206B	0,980 г/мл
MAX-3B206B Экстра черный / Extra Black		Глубокий черный с желтым оттенком. Стандартный	0,974 г/мл
MAX-3B203 Сине-черный / Blue Black		Черный с синим оттенком. Используется как в эффектных, так и в неэффективных цветах	0,978 г/мл
MAX-3B303 Фиолетово-синий / Violet Blue		Насыщенный темный сине-фиолетовый компонент	0,957 г/мл
MAX-3B307 Синий / Blue		Чистый синий. Самый нейтральный из всех синих компонентов системы	0,974 г/мл
MAX-3B302 Прозрачный голубой / Transparent Blue		Прозрачный синий с зеленым оттенком в прямом углу и области отражения. Фиолетовым – боковым углом	1,001 г/мл
MAX-3B304 Зелено-синий / Green Blue		Сине-зеленый. При применении в эффектных красках прямой угол становится синим, боковой более зеленым	0,962 г/мл

MAX-3B305 Кристалльно-синий / Crystal Blue		Прозрачный синий. Имеет наиболее красный оттенок из всех синих компонентов. В лицо ярко-синий, угол имеет красный оттенок	1,110 г/мл
MAX-3B306 Голубое озеро / Lake Blue		Синий с зеленым оттенком. Все углы в серебристых металликах делает более темными с общим зеленоватым оттенком. В темных эффектных красках боковой угол делает более красноватым (при отсутствии в составе других синих компонентов). Средне-прозрачный	0,976 г/мл
MAX-3B400 Зеленый / Green		Зеленый с синим оттенком. В эффектных цветах придает зелено-синий оттенок всем углам. Средне-прозрачный	0,998 г/мл
MAX-3B401 Желто-зеленый / Yellow Green		Зеленый с желтым оттенком. В эффектных цветах придает зелено-желтый оттенок всем углам. Средне-прозрачный	0,992 г/мл
MAX-3B402 Золотисто-зеленый / Golden Green		Зеленый с золотистым оттенком. Серебристым металликам придает золотисто-зеленоватый оттенок. При колеровке нейтрализует красный боковой оттенок в темных ахроматических и синих эффектных цветах. При этом общий тон краски становится более грязным	0,980 г/мл
MAX-S5501 Прозрачный оранжево-красный / Transparent Orange Red		Чистый оранжевый пигмент. Имеет высокую прозрачность	0,950 г/мл
MAX-3B615 Лимонно-желтый / Lemon Yellow		Ярко-желтый с зеленым оттенком. Непрозрачный. При добавлении в серебристые металлики дает светлый бок с молочно-зеленым оттенком. Область отражения делает очень темной. Визуально эффектные частицы становятся меньше. Добавление небольшого количества в серебристые металлики делает боковой угол зеленоватым	1,052 г/мл
MAX-3B607 Легкий желтый / Light Yellow		Яркий светло-желтый. Среднепрозрачный. Эффектные краски делает зелено-желтыми во всех углах	0,995 г/мл
MAX-3B609 Прозрачный оранжево-желтый / Transparent Orange Yellow		Прозрачный оранжево-желтый. Серебристым металликам придает желтоватый бок с золотистым оттенком. Неэффективным белым цветам придает красноватый оттенок (в отличие от других желтых компонентов системы)	0,996 г/мл
MAX-3B601 Оксидно-желтый / Transoxide Yellow		Прозрачный желтый. В красках типа металлики и перламутр делает золотисто-зеленым прямой и грязно-зеленоватым боковой углы	1,011 г/мл
MAX-3B600 Грязно-желтый / Mud Yellow		Непрозрачный грязно-желтый. Делает металлики и перламутры грязно-желтоватыми (молочными) во всех углах. В черных, золотистых и красных красках нейтрализует красный боковой оттенок	1,076 г/мл
MAX-3B608 Оранжево-желтый / Orange Yellow		Яркий светлый оранжево-желтый. Непрозрачный. В эффектных красках делает зелено-желтыми прямой и боковой углы	1,006 г/мл
MAX-3B606 Прозрачный коричневый / Transparent Brown		Прозрачный насыщенный коричневый компонент. Делает эффектные краски более коричневыми во всех углах	0,960 г/мл
MAX-3B501 Оксидно-красный / Transoxide Red		Красно-коричневый с золотисто-красноватым оттенком. Прозрачный. Серебристые металлики делает золотисто-красными (ближе к золотому) в области отражения и прямой угол. Боковой угол становится кирпично-красноватым и темным	1,009 г/мл
MAX-3B518 Экстра красный / Extra Red		Прозрачный. Темный. Насыщенный и глубокий. Применяется в трехслойных красках перламутрах для достижения глубины и насыщенности	0,957 г/мл

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ






MAX-3B512 Оранжево-красный / Orange Red		Оранжево-красный. Осветляет красную группу цветов. При добавлении в серебристые металлики, делает грязным и желтовато-красным боковой угол, а прямой угол и область отражения делает грязно-фиолетовым	0,977 г/мл
MAX-3B502 Кирпично-красный / Brick Red		Непрозрачный. Кирпично-красный. Применяется как в неэффектных, так и в эффектных цветах. В металликах, в небольшом количестве, работает только на боковой угол, делая его молочно-краснокирпичным. При добавлении в металлики в большем количестве, делает мутной (грязной) кирпично-красной область отражения и молочно-кирпичным боковой угол	1,072 г/мл
MAX-3B517 Бриллиантовый красный / Brilliant Red		Очень яркий чистый красный. Осветляет красные краски. Применяется в неэффектных красках для придания ярко-алого оттенка. Серебристые металлики под прямым углом делает более фиолетовыми и более глубокими, чистыми и красными сбоку	0,970 г/мл
MAX-3B513 Бриллиантовый красный / Brilliant Red		Ярко-красный. Среднепрозрачный. Применяется, в основном, в красных неэффектных красках для придания им оранжево-желтого тона. Металликам красного цвета и перламутрам, а также белым цветам придает синеватый оттенок сбоку	0,967 г/мл
MAX-3B508 Бордово-красный / Maroon Red		Прозрачный. Насыщенный темный красно-коричневый. Применяется как основной компонент для красных, красно-коричневых эффектных и неэффектных цветов. Делает темно-красным и ярким прямой и боковой углы. Может использоваться как доколоровочный для всех остальных эффектных, а также ахроматических цветов	0,977 г/мл
MAX-3B509 Прозрачный красный / Transparent Red		Ярко-красный с фиолетовым оттенком. Прозрачный. Используется в трехслойных красных перламутрах	0,968 г/мл
MAX-3B516 Розово-красный / Rose Red		Красно-розовый с фиолетово-синим прямым и желтым сбоку оттенком. Средне-прозрачный. При применении в неэффектных красных цветах со всех углов делает краску более яркой и чистой с фиолетовым оттенком. В серебристых металликах в больших количествах делает область отражения грязной и красно-фиолетовой. Частицы становятся менее заметными. Применяется при колеровке для нейтрализации кирпичного оттенка сбоку	0,991 г/мл
MAX-3B506 Персиково-красный / Peach Red		Яркий фиолетово-красный. Прозрачный. Красным неэффектным цветам придает фиолетовый оттенок. Боковой угол металликов и перламутров делает более красно-фиолетовым	0,974 г/мл
MAX-3B515 Легкий фиолетово-красный / Light Violet Red		Прозрачный. Делает краску более фиолетово-синей прямо и более ярко-фиолетовой сбоку	0,985 г/мл
MAX-3B505 Фиолетово-красный / Violet Red		Самый фиолетовый из всех красных компонентов системы. Средне-прозрачный. В эффектных цветах делает грязным и фиолетовым область отражения и темным красно-фиолетовым бок	0,964 г/мл
MAX-3B700 Фиолетовый / Violet		Темный насыщенный. Фиолетовый с красно-синим оттенком. В синих красках придает общий красноватый оттенок и мутновато-фиолетовый бок. В темных цветах уводит бок в коричневатый оттенок	0,981 г/мл



ПЕРЛАМУТРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3P100/MAX-3P103 Белый перламутр / White Pearl		Средний белый перламутр. В сочетании с черным компонентом MAX-3B206B придает зеленоватый оттенок. MAX-3P103 более устойчив к УФ излучению и рекомендован для 3х слойных белых покрытий	0,971 г/мл
MAX-3P101 Мелкий белый перламутр / Fine White Pearl		Мелкий белый перламутр. В сочетании с черным придает серый холодный тон	0,967 г/мл



ПЕРЛАМУТРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-3P300 Голубой перламутр / Blue Pearl		Средний синий перламутр. Прозрачный. Чистый синий в области отражения и мутный желтый сбоку	0,964 г/мл
MAX-3P301 Мелкий голубой перламутр / Fine Blue Pearl		Мелкий синий перламутр. Прозрачный. Более сине-фиолетовый в области отражения по сравнению с MAX-3P300. Имеет мутный желтый бок	0,955 г/мл
MAX-3P400 Зеленый перламутр / Green Pearl		Средний зеленый перламутр. Прозрачный. Зеленый в области отражения и мутный красный сбоку	0,965 г/мл
MAX-3P401 Мелкий зеленый перламутр / Fine Green Pearl		Мелкий зеленый перламутр. Прозрачный. Зеленый в области отражения и мутный красный сбоку	0,957 г/мл
MAX-3P500 Красный перламутр / Red Pearl		Средний красный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более красной и чистой во всех углах	0,942 г/мл
MAX-3P501 Мелкий красный перламутр / Fine Red Pearl		Мелкий красный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более красной и чистой во всех углах, но в меньшей степени, по сравнению с MAX-3P500	0,979 г/мл
MAX-3P600 Желтый перламутр / Yellow Pearl		Самый крупный и искристый металлик системы неправильной формы.	0,971 г/мл
MAX-3P601 Золотистый перламутр / Golden Pearl		Средний золотой перламутр. Прозрачный. Желто-золотой в области отражения и мутный синий сбоку	0,971 г/мл
MAX-3P602 Мелкий золотистый перламутр / Fine Golden Pearl		Мелкий золотой перламутр. Прозрачный. Желто-золотой в области отражения и мутный синий сбоку	0,990 г/мл
MAX-3P603 Золотисто-желтый перламутр / Golden Yellow Pearl		Средний золотисто-желтый перламутр. Непрозрачный. Делает краску более чистой и золотисто-желтой во всех углах	0,960 г/мл
MAX-3P604 Мелкий медный перламутр / Fine Copper Pearl		Мелкий медный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более чистой и медной во всех углах	0,978 г/мл
MAX-3P605 Медный перламутр / Copper Pearl		Средний медный перламутр. Непрозрачный. Делает краску более чистой и медной во всех углах	0,979 г/мл
MAX-3P700 Фиолетовый перламутр / Violet Pearl		Средний фиолетовый перламутр. Прозрачный. Фиолетовый в области отражения и мутный зеленый сбоку	0,980 г/мл
MAX-3P701 Фиолетово-красный перламутр / Violet Red Pearl		Средний фиолетово-красный перламутр. Прозрачный. Фиолетово-красный в области отражения и мутный зеленоватый сбоку	0,963 г/мл
MAX-3P702 Медно-красный перламутр / Copper Red Pearl		Средний медно-красный перламутр. Прозрачный. Медно-красный в области отражения и мутный зеленоватый в бок	0,963 г/мл





ПЕРЛАМУТРЫ ЭФФЕКТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

1К МИКС	Пиктограмма	Наименование	Описание	Плотность
MAX-990P Ярко-зеленый перламутр / Bright Green Pearl		Ярко-зеленый перламутр	Крупный зеленый специальный перламутр. Очень чистый зеленый в области отражения. Полупрозрачный	0,968 г/мл
MAX-991P Зелено-красный перламутр / Green Red Pearl		Зелено-красный перламутр	Зеленый специальный перламутр. Непрозрачный. Зеленый в области отражения и очень красный в бок	0,963 г/мл
MAX-992P Экстремелкий белый перламутр / Extra Fine White Pearl		Очень мелкий белый перламутр	Белый мелкий специальный перламутр. Непрозрачный. Самый нейтрально-белый из всех перламутров системы. В смешении с черным дает нейтральный серый тон	0,968 г/мл
MAX-993P Огненный перламутр / Flame pearl		Яркий зеленый спецперламутр	Самый приближенный по своим свойствам к порошковому компоненту Arctic fire. Прозрачно-зеленый в 45°, красноватый наклон в 15°, зеленоватый в 110°. Прозрачный зеленый, серебристо-металлический, красный-золотистый	0,975 г/мл
MAX-994P Супермелкий белый перламутр / Super Fine White Pearl		Мелкий белый спецперламутр	Мелкий специальный перламутр. Более искристый по сравнению с MAX-992P	0,973 г/мл
MAX-995P Фантастический зеленый перламутр / Scifi Green Pearl		Зеленая жемчужина	Мерцающий зеленый перламутр с резко меняющимся эффектом. Прозрачно-голубой сбоку и сине-зеленый в лицо	0,970 г/мл
MAX-996P Крупный ярко-белый «битое стекло»/Coarse Bright White Pearl		Крупный ярко-белый GF	Самый крупный белый перламутр системы с эффектом битого стекла (glass flake)	0,976 г/мл
MAX-997P Крупный ярко-голубой «битое стекло»/Coarse Bright Blue Pearl		Крупный яркий синий GF	Самый крупный синий перламутр с эффектом битого стекла (glass flake). Ярко синий в лицо и отражении	0,976 г/мл
MAX-999P Спец. фиолетовый перламутр / Mattinca Special Purple Pearl		Особая фиолетовая жемчужина Маттинки	Мелкий синий интерферентный перламутр. При обзоре сбоку имеет ярко выраженный синий оттенок	0,977 г/мл

СПЕЦКОМПОНЕНТЫ

1К МИКС	Пиктограмма	Наименование	Описание	Плотность
MAX-SP702 Колорстрим звездно-фиолетовый / Starlight Violet		Колорстрим	Фиолетово-красный в лицо. Движение цвета через красный в оранжевый. Эффект хамелеон с ярко выраженной характеристикой изменения цвета в углах обзора	0,950 г/мл
MAX-SP601 Колорстрим звездно-желтый / Starlight Yellow		Колорстрим	Насыщенный золотой в лицо. Движение цвета к стальному голубому. Угол розово-красный.	0,950 г/мл
MAX-SP802 Колорстрим фиалковая фантазия / Viola Fantasy		Колорстрим	Специальный перламутровый пигмент который используется для создания радужного эффекта. Изменение цвета зависит от угла обзора - от фиолетового к зелено-синему.	0,950 г/мл

КСИРАЛЛИКИ

1К МИКС	Пиктограмма	Описание	Плотность
MAX-PC10 Кристалльный белый перламутр / Crystal White Pearl		Крупный белый ксираллик. Прозрачный	0,966 г/мл
MAX-SP103 Ультра-яркий экстра-белый / Ultra-Bright Extra White Pearl		Ультра-яркий экстра-белый. Чище и искристее чем PC10 Используется в Toyota 090, GAC Toyota 089, Lexus 085, Deepal C20	0,63 г/мл
MAX-PC30 Кристалльный синий перламутр / Crystal Blue Pearl		Синий ксираллик. Прозрачный	0,968 г/мл
MAX-PC40 Кристалльный зеленый перламутр / Crystal Green Pearl		Зеленый ксираллик. Прозрачный	0,970 г/мл
MAX-PC50 Кристалльный красный перламутр / Crystal Red Pearl		Искристый красный ксираллик. Непрозрачный	0,975 г/мл
MAX-PC61 Кристалльный золотистый перламутр / Crystal Golden Pearl		Золотистый ксираллик. Прозрачный	0,960 г/мл




БИНДЕРЫ И ДОБАВКИ

	Наименование	Описание	Плотность
MAX-60 Флип-контроллер / Flip Controller	Флип контроллер	Регулирует положение частиц в эффектных красках. Частицы становятся визуально более крупными. Область отражения и лицо более темными, а бок более светлым	1,006 г/мл
MAX-3320 Биндер для окраски переходом / Blending agent	1К Биндер	Вспомогательный продукт, который всегда используется при локальном ремонте или переходе цвета. Распылив его слой на область перехода, можно добиться идеального эффекта	0,940 г/мл
MAX-3510 2К Биндер / Binder	2К Биндер	Биндер работает как усилитель прозрачности слоя, для повышения яркости и увеличения блеска покрытия. Применяется для снижения концентрации пигмента в тонере.	0,967 г/мл
MAX-3520 1К Биндер / Binder	1К Биндер	Предназначен только для 1К базовых красок. Улучшает ориентацию частиц. Ускоряет процесс высыхания. Увеличивает стойкость покрытия от физических, химических и атмосферных воздействий.	0,940 г/мл
MAX-3520T 1К Прозрачный биндер / Binder Transparent	1К Биндер	Абсолютно прозрачная смола. Используется для производства тонеров типа солид. Идеально подходит для усиления прозрачности — снижения концентрации пигментов в готовом продукте. Отлично подходит для лессирующих (тонирующих) слоев многослойных покрытий. Внесистемный компонент	0,960 г/мл
MAX-1530 Биндер электролит / Electroplate Binder		Специальный 1К биндер. В основном предназначен для цвета 46G и подобных ему, а также для цветов с содержанием компонента MAX-3M104. Этот биндер позволяет снизить статический заряд с частиц, что позволяет им расположиться параллельно поверхности. Это увеличивает яркость области отражения и темноту бокового угла. Он действует противоположно компоненту MAX-60. Но его не следует использовать в большом количестве, лучше просто снизить количество MAX-60. Используется данный биндер только в цветах, которые содержат частицы металла. Чем больше (в процентном соотношении) металла в краске, тем больше биндера можно добавлять. Рекомендовано до 20-30% от всего объема.	0,963 г/мл


ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

ВНЕСИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Компоненты поставляются на постоянной основе, но не включены в рецептурную базу. Решение об их использовании остается на усмотрении колориста

1К МИКС	Пиктограмма	Наименование	Описание	Плотность
MAX-SP801 Колорстрим красная лава / Colorsteam Lava Red		Перламутр	Прозрачный красный перламутр. В угол отражения цвет меняется из ярко-красного в фиолетовый с розовым оттенком. Угол имеет ярко выраженный оранжевый цвет. Цвет имеет большую зависимость от цвета подложки	0,950 г/мл
MAX-SP803 Колорстрим арктический огонь / Colorsteam Arctic Fire		Колорстрим	Прозрачный зеленый перламутр. В угол отражения цвет меняется с ярко выраженного зеленого на желто-красный. В углах цвет имеет большую зависимость от цвета подложки	0,950 г/мл
MAX-SP804 Колорстрим тропический восход / Colorsteam Tropic Sunrise		Колорстрим	Прозрачный зеленый перламутр. В угол отражения цвет меняется с ярко выраженного зеленого на красно-оранжевый. В углах цвет имеет большую зависимость от цвета подложки	0,950 г/мл
MAX-SP805 Колорстрим лазурно-солнечный / Colorsteam Lapis Sunlight		Колорстрим	Прозрачный синий перламутр. В угол отражения цвет меняется с ярко выраженного красного на сине-зеленый. В углах цвет имеет большую зависимость от цвета подложки	0,950 г/мл
MAX-S161 Серебристый с хромовым эффектом / Chorme Effect Silver		Хромовый эффект серебра	Мелкий размер частиц, сильный металлический эффект, глубокий флоп, хромopodobный внешний вид. Размер частиц 7-11 мкм	0,90 г/мл
MAX-NT008 Круп. ярко-медный красн. жемчуг / Coarse Bright Copper Red Pearl			Похож на фиолетово-красный жемчуг, с более крупным размером частиц. Имеет красный оттенок при фронтальном просмотре с желтыми крапинками и голубовато-синий оттенок при боковом просмотре	
MAX-1912 Супер белый перламутр / Super White Pearl			Супер белый крупный перламутр. Светлее привычных аналогов под углом 110° и визуально близок к P100	0,98 г/мл
MAX-967AB Черная броня / Armor Black		Глубокий черный	Глубокий черный тонер. Самый глубокий из всех пигментов Yatu	0,949 г/мл

Пиктограммы для 2К МИКС



Пиктограммы для 1К МИКС

