


Технологическая карта применения материалов Onwings

Лаки



 Продукт	 Пропорция смешивания	 Отвердитель Разбавитель	 Время жизни	 Ø Дюзы	 Нанесение (слои)	 Выдержка между слоями	 Выдержка перед сушкой	 Сушка	  Шлифовка
A857 Лак HS с ВЫСОКИМ сухим остатком	2:1:5-10% 100:52: 4,5-9	Отвердитель A804 Разбавитель A810/811/812	2 ч	Ø 1,3 - 1,5	1,5 - 2	5 - 8 мин	8 - 10 мин	60°C 25 мин 23°C 1,5 - 2 ч	P800-P1000 Trizact P1500-P3000
A867* Лак матовый	3:1:30% 100:33:26,7	Отвердитель A801/802/803 Разбавитель A810/811/812	2 ч	Ø 1,3 - 1,5	2 - 3	8 - 10 мин	15 - 20 мин (до матовения)	60°C 35 мин 23°C 3 - 4 ч	P800-P1000
* Подробная информация по нанесению и получению различной степени матового эффекта указаны в TDS									
A770 Лак 4:1 быстрый	4:1:10% 100:28,1: 9,1	Отвердитель A707/A707S Разбавитель A810/811/812	30 мин	Ø 1,3 - 1,5	2	2 - 3 мин	3 - 5 мин	60°C 5 мин 23°C 25 - 35 мин 15°C 45 - 60 мин	P800-P1000 Trizact P1500-P3000