



M002

Metallic Controller

Используется в:

☐

Неэффективные цвета

☒

Эффективные цвета

Прозрачный компонент, не содержащий пигмент. Используется в эффектных цветах. При добавлении в краску замедляет ориентацию эффектной частицы, тем самым делая темнее область отражения и лицо, светлее при обзоре сбоку. Также визуально увеличивает частицу.

M003

Crystal resin

Transparent Additive

Используется в:

☐ Неэффективные цвета



☒ Эффективные цвета

Прозрачная смола. Добавление слишком большого количества может повлиять на цвет и на кроющую способность. Применяется в трехслойных перламутрах.

Иногда может использоваться в эффектных, двухслойных красках для более ровного расположения частиц алюминия относительно поверхности нанесения (разглаживает).

M013

Transparent White



используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: желтый оттенок.

Flop: синий оттенок.


Полупрозрачный белый компонент. Используется только в эффектных красках. При добавлении в краску дает слегка желтый эффект в области отражения и светлый голубоватый эффект в лицо и при обзоре сбоку.

M061 Super White – Непрозрачный белый компонент высокой концентрации. Используется преимущественно в неэффектных красках. В эффектных цветах добавляется в малых количествах для осветления и придания «молочного» эффекта в лицо и при обзоре сбоку, при этом область отражения становится грязнее и темнее. Чаще используется в чистом виде или с небольшим содержанием цветных компонентов в белых цветах. Является основой в качестве подложки в трехстадийных перламутровых покрытиях.

M090 Pure White – белый низкой концентрации. Применяется в эффектных и неэффектных цветах.


Светлый при обзоре сбоку. Используется в эффектных цветах для регулировки бокового тона.

M161
Maroon



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:


Face: красный яркий темный.

Flop: красный яркий темный.

Полупрозрачный, темный, высоко насыщенный красный компонент с желтым оттенком. При добавлении в эффектные цвета дает красно-желтый оттенок. Используется в эффектных и неэффектных цветах.

M162

Violet Red




используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:


Face: красно-фиолетовый.

Flop: красно-синий.

Пурпурно-красный с голубоватым оттенком. Яркий, насыщенный тон.

M103

Permanent Red




используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:


Face: красный с синим оттенком.

Flop: красный с синим оттенком.

Красный яркий компонент с синим оттенком, высокой концентрации
При добавлении в эффектные цвета придает цвету яркость и насыщенность.


M114

Transparent Ruby Red



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:


Face: красный.

Flop: желто-красный.

Яркий-красный тонер с желтоватым оттенком. Похож на 194, но более прозрачный.

M194

Ruby Red




используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:


Face: красный с желтым оттенком.

Flop: красно-желтый оттенок.

Яркий красный тонер с коричневым оттенком. В эффектных цветах делает боковой тон светлее и краснее, а область отражения темнее и синее. Не прозрачный в отличии от M114.

M195

Brown Red




используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: коричнево-красный.

Flop: грязный красный.

Непрозрачный, красный оксид. Применяется в неэффектных цветах (в основном в белых и бежевых цветах, для придания оттенка). В эффектных цветах применяется в очень малых количествах для придания флопу красного оттенка. В чистом виде – кроющий бледный красно-коричневый тонер.

M107

Transparent Gold




используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:


Face: коричнево-желтый.

Flop: желтый с красным оттенком.

Высоко-насыщенный, прозрачный, желтый трансоксид с красным оттенком. Применяется только в эффектных цветах. При добавлении в эффектные цвета дает красно-желтый оттенок во всех углах. Красный - под ярким солнечным светом.

M108

Transparent Brown



используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:


Face: красно-коричневый оттенок.

Flop: красно-коричневый оттенок.

Высоко-насыщенный прозрачный, красный трансоксид. Применяется только в эффектных цветах. При добавлении в эффектные цвета дает красно-коричневый эффект во всех углах

M109

Transparent Scarlet




используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета




Свойства:

Face: ярко-красный с синим оттенком.

Flop: ярко-красный с синим оттенком.

Относительно непрозрачный, насыщенный, красный компонент с синим оттенком. Применяется больше в неэффектных цветах, в эффектных цветах применяется по мере необходимости. В эффектных цветах дает красно-синий оттенок во всех углах.

M223
Orange



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: светлый оранжевый.

Flop: оранжевый.

Непрозрачный, оранжевый компонент. Применяется преимущественно в неэффектных цветах, в эффектных цветах используется в небольших количествах для получения ярко-оранжевого оттенка.

M301
Fancy Yellow



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: желтый оттенком.

Flop: желт-зеленый оттенок.

Непрозрачный, желтый компонент с красным оттенком. Применяется в эффектных и неэффектных красках. В металликах дает желтый оттенок в лицо и зеленоватый оттенок при обзоре сбоку.

M322

Medium Yellow (Yellow)



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:


Face: желтый.

Flop: светлый красно-желтый.

Желтый компонент с красным оттенком. Непрозрачный . При добавлении в эффектные цвета делает флоп более светлым и желто-красным.

M393

Yellow Oxide



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: грязно-желтый.

Flop: желтый с зеленым оттенком.

Непрозрачный, желтый оксид высокой концентрации. Применяется в неэффектных цветах. В эффектных цветах применяется в очень малых количествах для осветления и придания грязно-желтого оттенка при обзоре сбоку.

M326

Lemon Chrome Yellow Lead Free



используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: лимонно-желтый.

Flop: желто-зеленый.

Полупрозрачный, желто-зеленый компонент. Применяется в основном в не-эффектных цветах. В эффектных цветах используется в малых количествах по мере необходимости. Флоп светлый, желто-зеленый.

M307 Pure Yellow



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:


Face: яркий желтый.

Flop: желтый с зеленым оттенком.

Насыщенный яркий желтый с явно выраженным зеленым оттенком. В основном используется в желтых/зеленых неэффектных цветах. Небольшое количество используется в эффектных цветах только в том случае, если необходимо получить желто-зеленый флоп. В смешении с металликами более светлый угол отражения и более темные лицо и флоп чем у M326.

M365

Transparent gold



используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: желтый с зеленым оттенком.

Flop: желтый с зеленым оттенком.

Прозрачный чистый желтый компонент. Имеет плохую укрывистость. Применяется преимущественно в эффектных цветах. Рекомендуется для разработки золотистых цветов, имеет желто-зеленый оттенок в лицо и при обзоре сбоку.

M401

Bronze Green



используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: горчично-зеленый.


Flop: желтый с зеленым оттенком.

Прозрачный чистый зеленый компонент с желтым оттенком.

Применяется в эффектных и неэффектных красках. При добавлении в эффектные цвета дает зелено-желтый оттенок во всех углах. Имеет красно-желтый эффект под лампой накаливания.


M402

Transparent Emerald



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: зеленый с желтым оттенком.

Flop: зеленый с желтым оттенком.

**Прозрачный чистый зеленый компонент с желтым оттенком.
Применяется в эффектных и неэффектных красках. При добавлении в
эффектные цвета дает зелено-желтый оттенок во всех углах.**

M403

Transparent Green




используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:

Face: зеленый с синим оттенком.

Flop: зеленый с синим оттенком.

Прозрачный чистый зеленый компонент с синим оттенком. Применяется в эффектных и неэффектных красках. При добавлении в эффектные цвета дает зелено-синий оттенок во всех углах.

M501 Brilliant Blue



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: синий с зеленым оттенком.

Flop: красный.

Яркий, синий с зеленым оттенком высокой концентрации. Применяется в эффектных и неэффектных красках. В эффектных цветах дает зеленый, насыщенный оттенок в области отражения и в лицо и красный оттенок при обзоре

M562 Permanent Blue



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: синий.

Flop: красный.

Чистый, синий компонент. Применяется в эффектных и неэффектных красках. В солидах применяется в случае, если надо избежать метамерии. В эффектных цветах в лицо дает самый синий оттенок в группе, красный оттенок при обзоре сбоку.

M564

Transparent Blue



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: синий.

Flop: синий с легким зеленоватым оттенком.

Чистый прозрачный синий с легким зеленоватым оттенком. Помогает достичь слегка зеленоватый оттенок во флопе.

M565 -566
Reddish Blue



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета




Свойства:

Face: синий с красным оттенком.

Flor: грязный синий с красным оттенком.


Прозрачный темно-синий компонент с ярко выраженным красным оттенком. Применяется в эффектных и неэффектных красках. При добавлении в эффектные цвета дает насыщенный синий с красным оттенком под всеми углами обзора.

M661
Purple



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета




Свойства:

Face: фиолетовый.

Floor: темно-фиолетовый оттенок.

Насыщенный фиолетовый компонент с сине-красным оттенком. Придает синим цветам красноватый оттенок под всеми углами. Грязно-коричневый при обзоре сбоку.

M881 Super Black



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:


Face: чёрный с синим оттенком.

Flop: чёрный с синим оттенком.

Черный компонент высокой концентрации с легким коричневым оттенком. Применяется в эффектных и неэффектных цветах. Рекомендуется для полной окраски автомобиля.


M805

True Black



используется:

- ☒ Неэффектные цвета
- ☒ Эффектные цвета



Свойства:

Face: чёрный.

Floer: чёрный с легким синим оттенком.

**Супер черный . Может использоваться для полного окраса.
Высокой концентрации.**

M806

Black for adjustment



используется:



Неэффектные
цвета



Эффектные цвета



Свойства:



Face: чёрный.

Flop: чёрный с синим оттенком.

Полупрозрачный, черный компонент низкой концентрации с легким коричневым оттенком. Используется для слабого тонирования светлых неэффектных и эффектных красок.

P001


White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Flor: серебристо-белый.



Светопроницаемый, белый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Под сильным, точечным источником освещения, можно увидеть частицы всех цветов спектра.

P002


Fine White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.


Floor: серебристо-белый.



Светопроницаемый, мелкий, белый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных система. Более светлый под всеми углами чем P001.

P003


Coarse White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.


Flop: серебристо-белый.



Светопроницаемый, крупный, белый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Флоп с легким, желтоватым оттенком.

P005


Super Fine White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.

Floor: серебристо-белый.



Светопроницаемый, очень мелкий, белый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах

P006


Glass Sheet White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.


Floor: серебристо-белый.



Продукт серии Glass Flake. Представляет собой высоко прозрачный, ярко сверкающий пигмент, состоящий из частицы стекла, покрытой оксидом металла. Благодаря своей основе - частице боросиликатного стекла - данный пигмент придаёт покрытию яркий искрящийся блеск.

P007


Silver Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.


Flop: светло-серый



Светопроницаемый, крупный, белый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Под сильным, точечным источником освещения, можно увидеть частицы всех цветов спектра.

P010


Red Pearl (coarse)



Свойства:

Face: светлый красный.



Floor: желто-красный.



Светонепроницаемый, крупный, красный перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного «перламутра» меняется от красного к желтому.

P011


Red Pearl (Fine)



Свойства:

Face: светлый красный.



Flop: желто-красный.



Светонепроницаемый, мелкий, красный перламутр. Применяется в двух и трехстадийной системе. Цвет интерференционного «перламутра» меняется от красного к желтому.

P012


Pure Red Pearl



Свойства:

Face: прозрачный красный оттенок.


Flor: прозрачный светлый зеленоватый оттенок.



Светопроницаемый, крупный, красный перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного «перламутра» меняется от красного к зеленому.

P013


Brown Pearl



Свойства:

Face: медный-оранжевый.


Flop: медный-оранжевый.



Светонепроницаемый, крупный перламутр. Применяется в двух и трехстадийной системе. Имеет оранжевый оттенок под всеми углами обзора, светлый в области отражения.

P014


Med. Red Pearl



Свойства:

Face: ярко-красный.

Flop: красный.



Светонепроницаемый, мелкий, красный перламутр. Демонстрирует яркий и чистый красный оттенок. Применяется в двухстадийной системе.

P020


Yellow Fine Pearl Yellow (Fine)



Свойства:

Face: золотисто-зеленый.


Flop: золотисто-красный.



Золотисто желтый непрозрачный перламутр, средний размер частиц. Цвет интерференционного перламутра меняется от желтого с зеленым оттенком до желтого с красным оттенком

P021


Yellow Pearl (Coarse)



Свойства:

Face: серебристо-желтый.


Flop: серебристый-желтый.



Крупный, непрозрачный, желтый перламутр. Желтый оттенок под всеми углами обзора.

P023


Pure Yellow Pearl



Свойства:

Face: желтый-светлый.



Flop: синий-светлый.



Светопроницаемый, крупный, желтый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от желтого к синему.

P030


Pure Green Pearl



Свойства:

Face: зеленый.


Flop: с красноватым оттенком, светлый.



Светопроницаемый, крупный, зеленый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от зеленого к красному.

P040


Pure Blue Pearl



Свойства:

Face: прозрачный синий.


Flor: прозрачный с желтым оттенком.



Светопроницаемый, крупный, синий перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от синего к желтому.

P041


Purplish blue perl



Свойства:

Face: прозрачный синий.

Flop: прозрачный с желтым оттенком.



Светопроницаемый, мелкий синий перламутр с красным оттенком. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от синего к желтому.

P025


Interference Yellow Pearl



Свойства:

Face: желтый.



Flop: синий.



Светопроницаемый, крупный, желтый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от желтого к синему, похож на P023, но размер частиц крупнее.

P026


Pure Purple Pearl



Свойства:

Face: прозрачный красно-фиолетовый.


Flor: прозрачный с желто-зеленым оттенком.



Светопроницаемый, крупный, фиолетовый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от фиолетового к желто-зеленому.

P008


White Crystal Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.



Flor: серебристо-белый, искрящийся.



**Светопроницаемый, средний, белый перламутр (ксираллик).
Применяется в двух-трехстадийных системах. Под сильным, точечным
источником освещения, можно увидеть частицы всех цветов спектра.**

P018

Crystal Red Pearl



Свойства:

Face: светлый красный.

Flor: светлый красный, искрящийся.



**Светонепроницаемый, средний, красный перламутр(ксираллик).
Применяется в двух и трехстадийной системе. Под точечным
источником освещения выглядит искристым и визуально крупным**

P028


Crystal Yellow Pearl



Свойства:

Face: прозрачный желтый.

Flor: прозрачный с голубоватым оттенком, искрящийся.





Светопроницаемый, средний, желтый перламутр (ксиралик).

Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от желтого к синему. Под точечным источником освещения выглядит искристым и визуально крупным

P029


Crystal copper yellow pearl



Свойства:

Face: красный с коричневым оттенком.


Flor: красный с коричневым оттенком, искрящийся.



**Светонепроницаемый, средний, оранжевый перламутр (ксираллик).
Применяется в двухстадийной системе. Под точечным источником
освещения выглядит искристым и визуально крупным**

P031


Stellar Green Pearl



Свойства:

Face: прозрачный зеленый.

Flor: прозрачный с красноватым оттенком, светлый.



Светонепроницаемый, крупный, зелено-синий перламутр.
Применяется в двухстадийной системе. Цвет интерференционного перламутра меняется от зеленого к красному.

P038


Crystal green Pearl



Свойства:

Face: прозрачный зеленый.

Flor: прозрачный зеленый с красным оттенком, искрящийся.



Светопроницаемый, средний, зеленый перламутр (ксиралик).
Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от зеленого к красному.

ПЕРЛАМУТРЫ / КСИРАЛЛИКИ



P048


Crystal Blue Pearl



Свойства:

Face: синий.

Flop: желтый



**Светопроницаемый, средний, синий перламутр (ксираллик).
Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет
интерференционного перламутра меняется от синего к желтому.**

P902


Crystal Fine White Pearl



Свойства:

Face: серебристо-белый.


Floor: серебристо-белый.



**Очень мелкий, прозрачный, белый перламутр (ксираллик).
Применяется в двух-трехстадийных системах. Имеет очень светлый
угол отражения. светлее и ярче, чем 008. Может использоваться для
создания эффекта *хрома*.**

M908


Fine Lenticular Aluminum



Свойства:

Face: серый.


Flor: светлый.



**Алюминий правильной формы. Намного мельче M913,
Демонстрирует яркую область отражения. Темное лицо и светлый
бок. Имеет маленький размер частиц.**

PB13


Red-Green Illusion Pearl Powder



Свойства:

Face: красный.


Floor: зеленый.



Крупный, прозрачный, красно-зеленый перламутр. Выпускается в виде порошка, Необходимо разбавлять перед добавлением: PB13-6,8%+A811-10%+M003-83,2%. Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета зависит от угла осмотра

PB31


Green-Red Illusion Pearl Powder



Свойства:

Face: зеленый .


Flop: красный.



Крупный, прозрачный, красно-зеленый перламутр. Выпускается в виде порошка. Необходимо разбавлять перед добавлением: PB31-6,8%+A811-10%+ M003-83,2%. Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра

M902


Chroma Aluminum



Свойства:

Face: светлый



Flop: темный



Специальный пигмент содержит VMF- алюминий (Vacuum Metallized Flake / алюминий, полученный методом вакуумного металлизирования). Имеет более плоскую форму по сравнению с остальными металликами. Состоит из мельчайших частиц, которые отражают свет, создавая эффект металлического блеска, как у гальванического покрытия (эффект хрома)

M906


Fine Strong Bright Aluminum



Свойства:

Face: светлый



Flop: темный



Специальный пигмент содержит VMF- алюминий (Vacuum Metallized Flake / алюминий, полученный методом вакуумного металлизирования). Имеет более плоскую форму по сравнению с остальными металликами. Состоит из мельчайших частиц, которые отражают свет, создавая эффект металлического блеска, крупнее, чем M902.

M913


Fine Silver



Свойства:

Face: серый.



Flop: светлый.



Алюминий неправильной формы, самый мелкий в группе.
Применяется только в двухстадийной системе. При добавлении в
эффектные краски дает темный, грязный эффект в области отражени .
Фейс темнее, серее, и менее яркий, чем у M923, но более светлый
флоп.

M914


White fine silver



Свойства:

Face: светлый.


Flor: темный, темнее M915



Мелкий алюминий правильной формы, применяется только в двухстадийной системе. Крупнее M915. При добавлении в эффектные краски, дает очень яркий, светлый, чистый эффект в области отражения, светлее, чем M915 и чистый темный эффект в лицо. При обзоре сбоку, темнее, чем M915.

M915


Fine shining silver



Свойства:

Face: светлый.


Floor: темный.



Албминий правильной формы. Тип – «серебряный доллар». Имеет яркий блеск за счет текстуры частиц. Демонстрирует яркий и светлый эффект в лицо и область отражения. Темный при обзоре сбоку. Имеет мелкий размер частиц.

M923


Medium Silver



Свойства:

Face: светлый.


Flor: темный.



Алюминий неправильной формы. Применяется только в двухстадийной системе. В лицо слегка темнее, чем M924, При обзоре сбоку немного светлее, чем у M924. Имеет средний размер частиц.

M924


White Med.silver



Свойства:

Face: светлый, блестящий.


Flor: тёмный.



Алюминий неправильной формы. Применяется только в двухстадийной системе. Лицо и область отражения демонстрируют светлый и яркий эффект. Темный при обзоре сбоку. Имеет средний размер частиц.

M925M-925N-926


Med. strong shining silver



Свойства:

Face: светлый и чистый.


Flor: темный и чистый.



Алюминий правильной формы.. Применяется только в двухстадийной системе. При добавлении в эффектные краски дает очень яркий, светлый, чистый эффект в области отражения. Демонстрирует чистый темный эффект в лицо и при обзоре сбоку. Имеет средний размер частиц.

M931-M930


Med.shining silver



Свойства:

Face: светлый и чистый.



Flor: темный и чистый.



Алюминий правильной формы.. Применяется только в двухстадийной системе. При добавлении в эффектные краски дает очень яркий, светлый, чистый эффект в области отражения. Демонстрирует чистый темный эффект в лицо и при обзоре сбоку. Имеет средний размер частиц. Крупнее, чем M925.

M932


Med.coarse silver



Свойства:

Face: светлый и чистый.



Flor: темный и чистый.



Алюминий правильной формы, крупнее, чем M931. При добавлении в эффектные краски демонстрирует очень яркий, светлый, чистый эффект в области отражения, светлее, чем M931. Дает чистый темный эффект в лицо и при обзоре сбоку, темнее, чем M931. Имеет крупный размер частиц.

M940


Coarse silver



Свойства:

Face: светлый.



Flor: тёмный.



Алюминий неправильной формы. Применяется только в двухстадийной системе. В эффектных цветах дает одинаковый эффект в лицо и область отражения, немного темнее при обзоре сбоку. За счет своей формы и размера придает структурный эффект краске. Имеет крупный размер частиц.

M950


Coarse shining silver



Свойства:

Face: светлый.


Flor: темный.



Алюминий правильной формы. Самый крупный алюминий правильной формы из имеющихся в системе. Применяется только в двухстадийной системе. При добавлении в эффектные краски дает светлый эффект в области отражения, темный в лицо и при обзоре сбоку. Искрится и придает структуру краске. Имеет крупный размер частиц.

M981

Red Silver



Свойства:

Face: Красный.


Flop: Темно-красный.



Paliocrom® Sparkling Red — Красный пигмент с синим оттенком на основе алюминиевых частиц, покрытых оксидом железа, типа «серебряный доллар». При добавлении в эффектные цвета дает светлый красный эффект под всеми углами. Имеет средний размер частиц.

M983


Blue Green Alumium



Свойства:

Face: Зеленый


Flor: Зелено-желтый.



Серебро сине-зеленого цвета. Лицо зеленое, бок зелено-желтый. Глубокий насыщенный цвет. Более зеленый, чем M984.

M984


Green Silver



Свойства:

Face: Зеленый.


Flop: Темно-зеленый.



Алюминий неправильной формы, высоко насыщенный, частица имеет ярко выраженный зеленый цвет под всеми углами. Темный при обзоре сбоку. Имеет средний размер частиц.

M985


Blue Silver



Свойства:

Face: Синий.



Flor: Темно-сине-зеленый.



Алюминий правильной формы, синего цвета. Применяется только в двухстадийной системе. При добавлении в эффектные краски, дает очень яркий, синий, светлый, чистый эффект в области отражения и чистый темный, синий с легким красноватым оттенком в лицо. При обзоре сбоку темно зеленый эффект. Имеет средний размер частиц.

M986


Coarse Blue Alumium



Свойства:

Face: Синий


Flor: Сине-зеленый.



Алюминий правильной формы синего цвета. Лицо синее, бок сине-зеленый. Глубокий насыщенный цвет. Более крупный и искристый в сравнении с M985.

M987

Golgen Alumium



Свойства:

Face: Желтый.



Flop: Темный, мутный.



Алюминий неправильной формы. Покрит оксидом железа. Демонстрирует характерный желтый цвет под всем углами обзора. Применяется только в двухстадийной системе. Имеет средний размер частиц.

M988

Yellow Silver



Свойства:

Face: Оранжевый.


Flor: Темно-оранжевый.




Алюминий неправильной формы, покрытый оксидом железа. Демонстрирует ярко выраженный оранжевый эффект под всеми углами обзора. Имеет средний размер частиц.

P043

Blue-Green Pearl




Свойства:



Непрозрачный сине-зеленый перламутр. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от сине-зеленого через ахроматическую область (центр цветового круга) к желто-зеленому.

PB04

Coarse Blue Pearl



Свойства:

Face: синий

Flop: желтый

Светопроницаемый, крупный, синий перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от синего к желтому. Дает светлый, яркий, синий эффект в области отражения и в лицо, светлый, легкий, желтый эффект при обзоре сбоку. Имеет средний размер частиц. По свойствам похож на P040.

PB05


Glass Blue Pearl



Свойства:

Face: Синий, прозрачный.

Flor: Сине-желтый.



Продукт серии Glass Flake. Представляет собой высокопрозрачный, ярко сверкающий пигмент, состоящий из частицы боросиликатного стекла с особым типом покрытия. Благодаря своей основе данный пигмент придаёт покрытию яркий блеск и высоко насыщенный синий оттенок.

PB16

Coarse Glass White Pearl



Свойства:

Face: Серебристо-белый.

Flop: Серебристо-белый.



GLASS FLAKE®. Содержит частицы стекла, покрытые оксидом металла. При добавлении в краску придает покрытию очень яркий, искрящийся блеск. Применяется в двух- и трехстадийных цветах. Визуально крупнее, ярче и искристей, чем P008.

PB17

Yellow-Green Illusion Pearl



Свойства:



Face:

Flop:

Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от розово-зеленого через ахроматическую область (центр цветового круга) к голубому

PB22


Crystal Med.Red Pearl



Свойства:

Face:


Flop:




Светонепроницаемый красный перламутр (ксиралик). Применяется в двухстадийной системе. Относительно P012, дает яркий, светлый, красный эффект в области отражения, темный, красный эффект в лицо и при обзоре сбоку. Выглядит искристым и визуально крупным под точечным источником света.

PB23

Orange-Green Illusion Pearl





Свойства:



Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от желто-фиолетового через ахроматическую область (центр цветового круга) до зеленого

PB24


Blue-Green Illusion Pear



Свойства:

Face:


Flop:



Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от зелено-фиолетового через ахроматическую область (центр цветового круга) до желтого

PB25

Orange-Yellow Illusion Pearl



Свойства:

Face:

Flop:



Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от оранжево-зеленого через ахроматическую область (центр цветового круга) до голубого

PB32


Mid.Fine Green Pearl



Свойства:

Face: Желто-зеленый.

Flop: розовый



Светопроницаемый, зеленый перламутр. Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от зеленого к розовому. Размер частиц между мелким и средним.

PB34


Crystal Bluish Green Pearl



Свойства:

Face: зеленый

Flop: зеленый



Светопроницаемый, зеленый перламутр (ксираллик). Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от зеленого в лицо и при обзоре сбоку к синему с легким фиолетовым оттенком в области отражения. Имеет средний размер частиц.

PB36


Crystal Purple Pearl



Свойства:

Face:

Flop:



Светопроницаемый, фиолетовый перламутр (ксираллик). Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от фиолетового к желто-зеленому. по цветовым характеристикам схож с P012.