



Быстрая система ремонта.

Металлическая деталь.

M600




M600




Стандартный обезжириватель


M200



M200




Polykit IV




100 : 2.5

Polykit IV



Bodyfiller Hardener



3-4 мин @ 20°C

15-20 мин @ 20°C

50-70 см

4-5 мин (пол. мощности)

Washprimer 1K CF




1

Washprimer 1K CF



100 : 50

Plus Reducers



1.3 - 1.6 мм

1 x 1

1.5 - 2.0 bar

Мин: 15 мин @ 20°C

макс: 24 часа @ 20°C

Autosurfacер HB



23

Autosurfacер HB



5 : 1 : 1

P Hardeners



Plus Reducers



Fast

Medium

Slow

Extra Slow

1.8 - 2.0 мм

2-3 x 1

1.5 - 2.0 bar

5-10 мин @ 20°C

3 часа @ 20°C

30 мин @ 60°C

Autobase Plus MM



1

Autobase Plus MM



100 : 50

Plus Reducers



Fast

medium

Slow

Extra slow

1.3 - 1.4 bar


2 легких мокрых слоя

1 капельный слой

1.5 - 2.0 bar


До матового вида

Autoclear Flash




3

Autoclear Flash




100 : 50 : 20

P Hardeners



Autoclear Flash Accelerator



1.2 - 1.4 мм

2 x 1

2.0 - 2.2 bar

3-5 мин @ 20°C

1¼ - 2 часа @ 20°C

12-15 мин @ 60°C