



Технологическая карта применения материалов Onwings

Первичные грунты



 Продукт	 Пропорции смешивания	 Отвердитель Разбавитель	 Время жизни	 Ø Дюзы	 Нанесение (слои)	 Выдержка между слоями	 Выдержка перед сушкой	 Сушка	 Шлифование
A8402 Кислотный грунт	1:1:0-40%* 100:87,6:33,9	A8117 A810/811/812	3 - 4 ч	Ø 1,1 - 1,3	1 - 2	/	10 мин перед следующим процессом	/	Подготовка P80-P180-P220 P320
* Для достижения необходимой рабочей вязкости смеси и формирования однородного защитного покрытия допускается добавление разбавителей A810/A811/A812 в диапазоне от 0 до 40%									
A834, A835, A836 1К Грунт по пластику	Готов к применению		4 ч	Ø 1,2 - 1,3	1 - 2	3 - 5 мин	10 - 15 мин до следующего процесса		P400-P500 P600-P800
A844 Эпоксидный грунт	3:1:35% 100:17:22	Отвердитель A891 Разбавитель A892 A810/811/812	2 ч	Ø 1,3 - 1,6	1 - 2	2 – 3 мин	3 - 5 мин	60°C 30 мин 23°C 4 ч	P80-P120-P180 P240-P320 P400