

## Наименование

# 2K Clearcoat UHS

## 2K UHS лак

	Артикул	Свойства	Плотность	Объем	Упаковка
лак 2K UHS	810005	высокий, сухой остаток	1 г/см <sup>3</sup>	5 л	1/4 шт.
отвердитель	810150	стандартный		2,5 л	
Набор 2K Clearcoat UHS include Hardener Standard	810006	высокий, сухой остаток  отвердитель стандартный		1 + 0,5 л	1/6 шт.

### Описание

2K UHS прозрачный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Обладает повышенной стойкостью к царапинам. Характеризуется высокой твердостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

### Преимущества





Высокий блеск  
Прост в нанесении  
Обладает очень хорошей растекаемостью  
Быстро сохнет  
Хорошо полируется  
Устойчив к воздействию породно-климатических факторов


### Подходящие поверхности

Водоразбавляемые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия





**Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на термопластичные покрытия.

### Подготовка и нанесение

 <b>Разведение</b>	Добавить 50% по объему отвердителя для 2K Прозрачного UHS лака
 <b>FORD 4 мм, 20°C</b>	15 – 18 сек
 <b>Жизнеспособность, 20°C</b>	2 ч
	Диаметр дюзы: 1.3 – 1.5мм Давление на входе: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов

 <b>Нанесение</b>	1.5 - 2 слоя = 55 – 60 мкм Промежуточная выдержка: 5 – 7 мин
--	---

## Сушка

 <b>60°C</b>	- выдержка перед сушкой: 10 мин - сушка в камере: 30 мин
 <b>20°C</b>	- монтажная прочность: 5-6 ч - полировать: через 9-10 ч - полная твердость: 5 дней
 <b>Средне- или коротковолновая</b>	10 мин
<b>Укрывающая способность, м<sup>2</sup>/л</b>	9-10 (при 55 мкм)
	<b>внимание!</b> Использовать Средства защиты

### Только для профессионального применения!

Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья