

# GRAVHEL полиуретановый биндер для дерева 600

20

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48077113	матовый 001	3*3,5 л
48077106	5–15 %	1*14,9 л
48077213	полуматовый 002	3*3,5 л
48077206	16–40	1*14,9 л
48077313	полуглянцевый 003	3*3,5 л
48077306	41–70%	1*14,9 л

Высококачественное двухкомпонентное финишное покрытие для защитной окраски. Применяется в мебельном производстве для окраски фасадов и корпусов, а также для дизайна изделий из дерева, МДФ, ДСП, шпона и массива.

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25. Вся дополнительная информация предоставляется на основе соотношения 85:20

**Примечание:**

Биндер без добавления паст можно наносить непосредственно на деталь в 3 слоя. Предварительного грунтования не требуется.

<b>Подложка:</b>	GRAVHEL полиуретановый праймер для дерева 60 арт. 48072004 (5 л)
<b>Тип:</b>	акрил - изоцианатный
<b>Цвет:</b>	прозрачный
<b>Вязкость:</b>	DIN4 /20°C = 70–80 сек
<b>Плотность основного продукта:</b>	0,946–0,973 кг/л
<b>Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:</b>	по объему: 27% по весу: 30–34%
<b>VOC:</b>	2004/42/IIВ(е)(840)700 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 700
<b>Теоретический расход готовой смеси:</b>	5–6 м <sup>2</sup> /л



10:1 + 30 % GRAVHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров EXTRA арт. 48073802 (1 л), 48073804 (5 л) GRAVHEL разбавитель 2К материалов для дерева арт. 48073302 (1 л)  
Смешивание по объему  
Срок жизни / 20°C = 6 часов



18–20 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C



1,8 мм  
2 бар  
1 слой = 100 мкм



между слоями 10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 15–30 мин  
сухое на ощупь / 20°C = 2–4 часа



20–30% GRAVHEL разбавитель 2К материалов для дерева арт. 48073302 (1 л)  
0,23–0,33 мм  
80–200 бар

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

**Внимание:**

GRAVHEL полиуретановые биндеры линейки 600 НЕ ПОДХОДЯТ для приготовления эффектных цветов!

