

GRAVINEL покрытие полиуретановое структурное 430

22

СТРУКТУРНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

арт.	цвет	упаковка
48076413		3*3,5 л
48076403	МИКС	3*3,7 л
48076405		1*14,7 л
48076513	черный	3*3,5 л

Двухкомпонентное однослойное финишное покрытие структурного вида обладает высокой атмосферной, химической, механической и УФ устойчивостью. Предназначается для защиты строительной и сельскохозяйственной техники, рельсового транспорта, стальных конструкций различного типа, транспортных средств PV и LCV (фургоны, грузовики, автодома), речных и морских судов, а также для промышленной покраски, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферная стойкость лакокрасочного покрытия.

Для получения специального эффекта можно добавить одну из паст GRAVINEL алюминий (21, 22 или 23) в размере 10 – 20%. Для выразительного эффекта рекомендуем применить пасту GRAVINEL 22 крупный алюминий или GRAVINEL 23 очень крупный алюминий.

Рекомендуемое соотношение между биндерами и пастами составляет 85:15. Для лучшей укрывистости рекомендуется соотношение 75:25. Все дальнейшие данные основаны на соотношении 85:15.

Тип:	акрил - изоцианатный
Блеск:	полуглянцевый
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	МИКС: 1,4–1,5 кг/л чёрный: 1,3–1,4 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 60% (62% черный) по весу: 73% (71% черный)
VOC:	2004/42/IIВ(с)(840)500 (480 черный) VOC готового к использованию (г/л)= макс. 500 (480 черный)
Теоретический расход готовой смеси:	5–7,5 м ² /л



5:1 + 5% GRAVINEL отвердитель 2K однослойных полиуретановых биндеров арт. 48074002 (1 л), арт. 48074004 (5 л)
GRAVINEL разбавитель 2K полиуретановых однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)
Смешивание по объему

Срок жизни / 20°C = 4 ч



тиксотропная



1,5–1,8 мм
2–3 бар (в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 100 мкм



между слоями:
15–20 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 30 мин
сухое на ощупь / 20°C = 5 ч
монтажная прочность = 8–10 ч / 20°C
полное высыхание = 24 ч / 20°C
полное высыхание = 1 ч / 60°C + 3 ч / 20°C




8–12 мин на коротких волнах

Примеры получаемых поверхностей



GRAVINEL покрытие полиуретановое структурное 430, черный, HVLP 1,7 мм



GRAVINEL покрытие полиуретановое структурное 430, черный, пневматический пистолет для нанесения покрытий 2 мм



GRAVINEL покрытие полиуретановое структурное 430, МИКС RAL 5017 и GRAVINEL паста 23, HVLP 1,7 мм

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года