

GRAVIHEL однослойный полиуретановый биндер 800 DTG

20

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
40026803	матовый 011 5–15 %	3*3,7 л

DTG - direct to glass
непосредственно на стекло

Двухкомпонентное однослойное финишное покрытие предназначено для непосредственного нанесения на стекло. Применяется для окраски стеклянных поверхностей различного назначения, в том числе бытовых: кухонных, душевых и прочих, а также различных перегородок и фасадов.

Биндер может колероваться в широком спектре, включая эффектные и неэффектные цвета. Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. Для увеличения укрывистости рекомендуется соотношение 75:25.

Тип:	акрил - изоцианатный
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,4–1,565 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 45% по весу: 76%
VOC:	2004/42/IIВ(е)(840)550 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 550
Теоретический расход готовой смеси:	10–11 м ² /л




4:1 + 30–40% GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретановых однослойных биндеров арт. 48074002 (1 л), арт. 48074004 (5 л)
GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретановых однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = 4 ч



25–40 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C



1,4 мм
2–3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 80–90 мкм



между слоями 15–20 мин / 20°C



сухое к пыли = 1 ч / 20°C
сухое на ощупь = 6 ч / 20°C
монтажная прочность = 8–10 ч / 20°C
полное высыхание = 14–16 ч / 20°C
полное высыхание = 40 мин / 60°C + 1 ч / 20°C



8–12 мин на коротких волнах



0–10% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретановых однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)
0,18–0,23"
60–150 бар



допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

