

# GRAVINEL однослойный полиуретановый биндер 800 DTG

22

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
40026803	матовый 011 5–15 %	3*3,7 л

**DTG - direct to glass**  
непосредственно на стекло

Двухкомпонентное однослойное покрытие предназначено для непосредственного нанесения на стекло. Применяется для окраски стеклянных поверхностей различного назначения, в том числе бытовых: кухонных, душевых и прочих, а также различных перегородок и фасадов.

Биндер может колероваться в широком спектре, включая эффективные и неэффективные цвета. Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. Для увеличения укрывистости рекомендуется соотношение 75:25.

<b>Тип:</b>	акрил - изоцианатный
<b>Вязкость:</b>	тиксотропная
<b>Плотность основного продукта:</b>	1,520 кг/л
<b>Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:</b>	по объему: 45% по весу: 76%
<b>VOC:</b>	2004/42/IIВ(е)(840)490 VOC готового к использованию (г/л)= макс.490
<b>Теоретический расход готовой смеси:</b>	4–5 м <sup>2</sup> /л




4:1 + 25% GRAVINEL отвердитель 2К полиуретановых однослойных биндеров арт. 48074002 (1 л) GRAVINEL разбавитель винил-акрилового биндера арт. 48073104 (5 л)  
Смешивание по объему  
Срок жизни / 20°C = 4 часа



18–20 сек DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3–1,7 мм  
2–3 бар  
(в зависимости от типа распылительного устройства)  
2 слоя = 80–90 мкм



между слоями 10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 30 мин  
сухое на ощупь / 20°C = 5 часов  
60°C = 30 мин



8–12 мин на коротких волнах



допускается нанесение кистью или валиком  
разбавление: не требуется

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

