

БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МИКС / MIX

MOBHEL®

Базовая эмаль MIX – система органоразбавимых базовых эмалей на сольвентной основе. Используется в качестве двухстадийных и трехстадийных покрытий MOBHEL в комбинации с одним из лаков. Применяется для окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также различных металлических предметов. Входит в программу MOBHEL MIXING SYSTEM. Желаемый цвет можно получить с помощью программы по цветоподбору или путем поиска в колорбоксе MOBHEL Expert. Выбранный цвет быстро и точно изготавливается с помощью программного обеспечения и весов, подключенных к компьютеру. Поддерживается работа со спектрофотометром и программой учета, хранения и списания лакокрасочных материалов.

УПАКОВКА	Упаковка:
	6 x 0,5 л Цветной пигмент
	6 x 1,0 л Цветной пигмент
	3 x 3,5 л Цветной пигмент
	6 x 20 гр Порошковый пигмент
	6 x 0.1 л Тонирующая добавка в лак

	MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 3100		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 3300S		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 3300	
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	12 x 1,0 л 4 x 5,0 л	44788902 40276604	12 x 1,0 л 4 x 5,0 л	40276602 41825904	4 x 5,0 л	41946314

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
С.И.З.**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	Колорбокс MOBHEL Expert Программа по цветоподбору MOBHEL Colour Navigator Программа по цветоподбору RASA ColorMaster Спектрофотометр COLOUR WIZARD
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Публикации для колориста</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Скачать пособие по колористике MOBHEL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Скачать программу MOBHEL Colour Navigator</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>О программе RASA ColorMaster</p> </div> </div>

БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МИКС / MIX

MOBIHEL®

ТИП ПОДЛОЖКИ	Любой MOBIHEL 2K грунт-наполнитель либо MOBIHEL 1K праймер в случае локального ремонта.					
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBIHEL Антисиликоновым чистящим средством.					
ПОДГОТОВКА СМЕСИ	 Колерование	<p>приготовьте цвет по рецепту.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45 цветных UNI пигмента • 17 алюминиевых пигментов • 16 перламутров • 6 ксиралликов • 12 порошковых пигментов • 7 тонирующих добавок • 2 эффектные добавки <p>Компоненты нуждаются в тщательном перемешивании на установке для смешивания эмалей</p>				
	 Пропорции смешивания по объему:	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="543 635 599 686"></td> <td data-bbox="610 635 1022 686">1 ч MOBIHEL базовая эмаль MIX ок.60% MOBIHEL разбавитель для базы 3100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="543 694 599 745"></td> <td data-bbox="610 694 1022 745">1 ч MOBIHEL базовая эмаль MIX ок.60% MOBIHEL разбавитель для базы 3300/ 3300S</td> </tr> </table>		1 ч MOBIHEL базовая эмаль MIX ок.60% MOBIHEL разбавитель для базы 3100		1 ч MOBIHEL базовая эмаль MIX ок.60% MOBIHEL разбавитель для базы 3300/ 3300S
		1 ч MOBIHEL базовая эмаль MIX ок.60% MOBIHEL разбавитель для базы 3100				
		1 ч MOBIHEL базовая эмаль MIX ок.60% MOBIHEL разбавитель для базы 3300/ 3300S				
	 Пропорции смешивания по весу:	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="543 770 599 821"></td> <td data-bbox="610 770 1022 821">100 г MOBIHEL базовая эмаль MIX 50–60 г MOBIHEL разбавитель для базы 3100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="543 829 599 880"></td> <td data-bbox="610 829 1022 880">100 г MOBIHEL базовая эмаль MIX 50–60 г MOBIHEL разбавитель для базы 3300/ 3300S</td> </tr> </table>		100 г MOBIHEL базовая эмаль MIX 50–60 г MOBIHEL разбавитель для базы 3100		100 г MOBIHEL базовая эмаль MIX 50–60 г MOBIHEL разбавитель для базы 3300/ 3300S
		100 г MOBIHEL базовая эмаль MIX 50–60 г MOBIHEL разбавитель для базы 3100				
	100 г MOBIHEL базовая эмаль MIX 50–60 г MOBIHEL разбавитель для базы 3300/ 3300S					
 Рабочая вязкость:	20–22 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C					
 Проверка цветового соответствия:	рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия					
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	 Нанесение:	1,2–1,3 мм 2–2,5 бар HVLP				
	Количество слоев:	2 полных слоя + эффектный слой = 15–22 мкм				
	 Межслойный интервал:	между слоями и перед нанесением лака 10–15 мин / 20°C				

Примечание:

Оттенок, чистота и яркость эффекта металлик существенно зависят от техники нанесения, типа распылительного устройства, давления и т.д. Поэтому рекомендуется предварительно обеспечить соответствующие параметры для совпадения оттенка.

Количество слоев зависит от выбора цвета подложки грунта-наполнителя.

БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МИКС / MIX

МОВІНЕЛ®

ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ПОКРЫТИЯ



Нанесение:

МОВІНЕЛ лаки

СРОК И УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ



Срок хранения:

Неэффективные пигменты: 4 года
Эффективные пигменты и перламутры: 3 года
Порошковые пигменты: 5 лет
Тонирующие добавки: 2 года

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТИ

Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Актуальный ассортимент
МОВІНЕЛ базовой эмали MIX