

# GRAVHEL полиуретановый грунт

25

ГРУНТЫ

арт.	цвет	упаковка
40020603	RAL	3*3,7 л.
40020506	серый	1*20 л.

Двухкомпонентное грунтовочное покрытие применяется в сочетании с финишными покрытиями на основе полиуретана, алкида, модифицированного алкида и предназначается для защиты стальных конструкций, с/х и строительной техники, ж/д транспорта и прочих стальных поверхностей, а также для ремонта покрытий промышленного и коммерческого транспорта.

Рекомендуемое соотношение между базой-связующим (биндером) и пастами = 80:20. в случае требования по повышенной укрывистости покрытия соотношение может составлять 75:25. Далее данные приводятся исходя из соотношения 80:20.

Тип:	акриловый
Блеск:	матовый
Вязкость:	DIN4 /20°C = 120 – 140 сек
Плотность основного продукта:	1,45 - 1,50 кг/л
Концентрация сухого вещества с учётом отвердителя:	по объему: 57 ±3% по весу: 65%
VOC:	2004/42/ИВ(с)(540)530 VOC готовые к использованию (г/л)= макс. 530
Теоретический расход готовой смеси:	7,7 м <sup>2</sup> /л



4:1 + 10% GRAVHEL отвердитель 2K полиуретановых биндеров арт.48072102 (1л), 48072104 (5л)  
GRAVHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1л), 48072704 (5л)  
Смешивание по объему  
Срок жизни / 20°C = 6 - 8 часов



RAL	Серый
25 - 30 сек.	42 - 44 сек.
DIN 53211 Ф4 /20°C	



RAL	Серый
1,8 мм	
2 бара	
2 слоя = 80 - 100 мкм	2 - 3 слоя = 120 - 190 мкм



RAL	Серый
между слоями 8 минут /20°C	между слоями 10 - 15 минут /20°C



RAL	Серый
сухое к пыли /20°C= 10 - 20 мин.	сухое к пыли /20°C= 20 - 30 мин.
сухое на ощупь /20°C = 2 - 4 часа	сухое на ощупь /20°C = 4 часа



Для небольших площадей 0-5% GRAVHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1л), 48072704 (5л) допускается нанесение кистью или валиком  
разбавление: не требуется

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

