

2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ DTM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ шлифуемая версия (металл)

MOVINEL®



Универсальный грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка, обладающий высокой наполняющей способностью (до 180 мкм), быстрой сушкой, обеспечивающий легкое шлифование. Наносится как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях, на металлические и на пластиковые поверхности.

Рекомендуется для нанесения на новые детали в катафорезном грунте.

УПАКОВКА	Упаковка:	3 х 3,5 л	Артикул:	40090903 – черный 40090803 – белый 40090703 – серый
----------	-----------	-----------	----------	---

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOVINEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		MOVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		MOVINEL ПАССИВАТОР	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 х 0,25 л	41825601	12 х 0,5 л	41672151	6 х 0,5 л	48079001
	6 х 1,0 л	41825612	4 х 5,0 л	41672114		
	4 х 5,0 л	41825614				

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	---	---	---	---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	черный, белый, серый.
	Плотность:	черный: 1,465 г/мл белый: 1,535 г/мл серый: 1,591 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 530. Категория EU VOC и ограничения: II B (c), допустимая концентрация готовой смеси составляет 540 г/л. Данная готовая смесь содержит 530 г/л.
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.	

ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок. Рекомендуется для нанесения на новые детали в катафорезном грунте, первичные грунты. Грунт-наполнитель DTM, после добавления эластичной добавки, может быть нанесен на пластиковые детали, предварительно обработанные 1K праймером для пластика low VOC.
--------------	---

2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ DTM


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Шлифуемая версия (металл)




MOBIHEL®

	сталь	оцинкованная сталь	алюминий
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 MOBIHEL Антисиликоновое чистящее средство
	 MOBIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 MOBIHEL Антисиликоновое чистящее средство
		MOBIHEL Пассиватор*	MOBIHEL Пассиватор*

*MOBIHEL Пассиватор наносится с помощью салфетки или распылением.
Через 7 – 10 мин (максимум 15 мин!) наносить вторичный грунт-наполнитель.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ	 Пропорции смешивания по объему:	3 ч MOBIHEL 2K грунт-наполнитель DTM 1 ч MOBIHEL отвердитель 700 10-15% MOBIHEL разбавитель 2100
	 Пропорции смешивания по весу:	100 г MOBIHEL 2K грунт-наполнитель DTM 20 г MOBIHEL отвердитель 700 9 г MOBIHEL разбавитель 2100
	 Жизнеспособность смеси:	50 мин / 20°C







 Рабочая вязкость:	24 – 32 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
---	------------------------------------

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	 Нанесение:	1,6 – 1,8 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
	 Количество слоев:	2 – 3 слоя = 120 – 180 мкм
	 Межслойный интервал:	10 – 15 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: до 10 мин / 20°C

2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ DTM

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ шлифуемая версия (металл)

MOBHEL®

ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: 7 часов При 60°C: 30 мин
		ИК коротковолновая сушка: ок. 15 мин расстояние до детали = 70 – 80 см
ШЛИФОВАНИЕ		Шлифование: P360 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
		Шлифование с применением воды: P600 – P1200 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПOKPЫТИЯ		Нанесение: все финишные покрытия MOBHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения: 2 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае ожога/ожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>	

2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ DTM

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Нешлифуемая версия (металл)



MOBHEL®

Универсальный грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка, обладающий высокой наполняющей способностью (до 180 мкм), быстрой сушкой, обеспечивающий легкое шлифование. Наносится как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях, на металлические и на пластиковые поверхности. Рекомендуется для нанесения на новые детали в катафорезном грунте.








УПАКОВКА	Упаковка:	3 x 3,5 л	Артикул:	40090903 – черный 40090803 – белый 40090703 – серый
----------	-----------	-----------	----------	---

	MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		MOBHEL ПАССИВАТОР		
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка:	6 x 0,25 л	Упаковка:	12 x 0,5 л	Упаковка:	6 x 0,5 л	
		6 x 1,0 л	Артикул:	41825601	Артикул:	41672151	
		4 x 5,0 л	Артикул:	41825612	Артикул:	41672114	
		41825614				Артикул:	48079001

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	---	---	---	---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	черный, белый, серый
	Плотность:	черный: 1,465 г/мл белый: 1,535 г/мл серый: 1,591 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 530. Категория EU VOC и ограничения: II B (c), допустимая концентрация готовой смеси составляет 540 г/л. Данная готовая смесь содержит 530 г/л.
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.	

ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок, первичные грунты. Катафорезный грунт.
--------------	--

	сталь	оцинкованная сталь, алюминий	катафорезный грунт
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	 P220 – P280	 MOBHEL Антисиликоновое чистящее средство	 MOBHEL Антисиликоновое чистящее средство
	 MOBHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 P500 – P800
		 MOBHEL Антисиликоновое чистящее средство	 MOBHEL Антисиликоновое чистящее средство
		MOBHEL Пассиватор*	

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ DTM

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Нешлифуемая версия (металл)

MOBIHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:	3 ч 1 ч 30-35%	MOBIHEL 2K грунт-наполнитель DTM MOBIHEL отвердитель 700 MOBIHEL разбавитель 2100
		Пропорции смешивания по весу:	100 г 20 г 22-24 г	MOBIHEL 2K грунт-наполнитель DTM MOBIHEL отвердитель 700 MOBIHEL разбавитель 2100
		Жизнеспособность смеси:	50 мин / 20°C	
		Рабочая вязкость:	16 – 19 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,3 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)	
		Количество слоев:	2 слоя = 30 – 40 мкм	
		Межслойный интервал:	5 – 10 мин / 20°C пред нанесением дальнейших покрытий: 20 – 30 мин / 20°C	
ВРЕМЯ СУШКИ		Если интервал перед нанесением финишного покрытия составляет более 5 часов, то покрытие следует обработать серым матирующим полотном.		
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПOKРЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBIHEL	
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	2 года	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае ожога/ушата использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>			

2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ DTM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (для пластика)

MOVINEL®

ШЛИФУЕМАЯ И НЕШЛИФУЕМАЯ ВЕРСИИ



Универсальный грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка, обладающий высокой наполняющей способностью (до 180 мкм), быстрой сушкой, обеспечивающий легкое шлифование. Наносится как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях, на металлические и на пластиковые поверхности.

Рекомендуется для нанесения на новые детали в катафорезном грунте.



УПАКОВКА	Упаковка:	3 x 3,5 л	Артикул:	40090903 – черный 40090803 – белый 40090703 – серый
----------	-----------	-----------	----------	---

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOVINEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		MOVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		MOVINEL ДОБАВКА ДЛЯ DTM						
	Упаковка:	6 x 0,25 л 6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	Артикул:	41825601 41825612 41825614	Упаковка:	12 x 0,5 л 4 x 5,0 л	Артикул:	41672151 41672114	Упаковка:	6 x 0,5 л	Артикул:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	---	---	---	---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	черный, белый, серый
	Плотность:	черный: 1,465 г/мл белый: 1,535 г/мл серый: 1,591 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 530. Категория EU VOC и ограничения: II B (c), допустимая концентрация готовой смеси составляет 540 г/л. Данная готовая смесь содержит 530 г/л.
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.	








ТИП ПОДЛОЖКИ	Все виды автомобильных пластиков.
--------------	-----------------------------------

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обдув сжатым воздухом
	 P500 – P800
	 MOVINEL Чистящее средство для пластика

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)







2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ DTM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (для пластика)

MOBHEL®

		шлифуемая версия	нешлифуемая версия
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:	
		3 ч MOBHEL 2K грунт-наполнитель DTM 1 ч MOBHEL отвердитель 700 30% MOBHEL добавка для DTM 5-10% MOBHEL разбавитель 2100	3 ч MOBHEL 2K грунт-наполнитель DTM 1 ч MOBHEL отвердитель 700 30% MOBHEL добавка для DTM 10-20% MOBHEL разбавитель 2100
		Пропорции смешивания по весу:	
	100 г MOBHEL 2K грунт-наполнитель DTM 20 г MOBHEL отвердитель 700 22 г MOBHEL добавка для DTM 5-10 г MOBHEL разбавитель 2100	100 г MOBHEL 2K грунт-наполнитель DTM 20 г MOBHEL отвердитель 700 22 г MOBHEL добавка для DTM 10-20 г MOBHEL разбавитель 2100	
		Жизнеспособность смеси:	3 ч / 20°C
		Рабочая вязкость:	16 – 19 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,3 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2 – 3 слоя = 50 – 100 мкм
		Межслойный интервал:	1 – 2 слоя = 25 – 50 мкм
			5 – 10 мин / 20°C пред нанесением дальнейших покрытий: 20 – 30 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		Если интервал перед нанесением финишного покрытия составляет более 5 часов, то покрытие следует обработать серым матирующим полотном.	

2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ DTM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (для пластика)

MOBHEL®

		шлифуемая версия	нешлифуемая версия
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: 5 часов При 60°C: 30 мин	-
		ИК коротко-волновая сушка:	5 – 10 мин расстояние до детали = 70 – 80 см
ШЛИФОВАНИЕ		Шлифование:	R360 – R600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
		Шлифование с применением воды:	R600 – R1200 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПOKPЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	2 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае ожога/отравления использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		