

# GRAVIHEL однослойный алкидный биндер 202

11

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
40091903	глянцевый 014 71–90 %	3*3,9 л

Однокомпонентное однослойное покрытие на основе алкидного связующего. Содержание фосфата цинка - активного антикоррозионного пигмента, усиливает защиту. Быстро сохнет. Прямая адгезия к металлу.

Тип:	алкидный
Вязкость:	DIN4/20°C = 145–150 сек
Плотность основного продукта:	1,200 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 40% по весу: 55%
VOC:	VOC готового к использованию (г/л)= макс.540
Теоретический расход готовой смеси:	7,5–9,5 м²/л


\* GRAVIHEL ускоритель сушки арт. 48092602 (1 л), 48092604 (5 л) используется для повышения качества покрытия: ускоряет сушку, улучшает твердость покрытия, позволяет ускорить ремонтный процесс и обеспечивает долговечность покрытия.



10–15% GRAVIHEL разбавитель алкидных материалов арт. 48072802 (1 л), 48072804 (5 л) или GRAVIHEL ускоритель сушки\* арт. 48092602 (1 л) 48092604 (5 л) 26–28 сек DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3 мм  
2–3 бар (в зависимости от типа распылительного устройства)  
2 слоя = 40–50 мкм



между слоями 10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 10 мин  
сухое на ощупь / 20°C = 1 час  
60°C = 30 мин



8–12 мин на коротких волнах



до 10% GRAVIHEL разбавитель алкидных материалов арт.48072802 (1 л), 48072804 (5 л) или GRAVIHEL ускоритель сушки\* арт.48092602 (1 л) 48092604 (5 л) 0,23–0,33 мм  
120–150 бар



GRAVIHEL алкидный биндер 202 + GRAVIHEL матовая добавка для 1К алкидного биндера арт. 48073402 (1 л) при необходимости



Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года