

MOBIHEL®

... for the cars we love

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК FastDry low VOC

- Лак предназначен для частичной и полной ремонтной покраски
- Низкая вязкость – легкое применение
- Короткое время сушки: 15 мин при 60°C или 30 мин при 40°C
- Экономия энергетических затрат при воздушной сушке
- Высокая производительность
- Быстрое полирование
- Долгий срок службы покрытия
- Высокий блеск

УПАКОВКА

Упаковка: 6 x 1.0 л
4 X 5.0 л

Артикул: 40093102
40093104

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

МОВИHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4100

Упаковка: 6 x 0.5 л
4 x 2.5 л

Артикул: 41958381
41958313

МОВИHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4300

Упаковка: 6 x 0.5 л
4 x 2.5 л

Артикул: 47774901
47774903

ГИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: бесцветный

Тип: акриловое связующее

Плотность: 0,979 г/мл



2004/42/II B(d) (420) 420
Категория EU VOC и ограничения: II B (d), допустимая концентрация готовой смеси составляет 420 г/л; данная готовая смесь содержит 420 г/л.



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ отн. влажность воздуха не должна превышать 80%


ТИП ПОДЛОЖКИ

МОВИHEL базовая эмаль

ПОДГОТОВКА СМЕСИ




Соотношение смешивания по объему:



2 части МОВИHEL 2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК FastDry low VOC

1 часть МОВИHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4300



2 части МОВИHEL 2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК FastDry low VOC

1 часть МОВИHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4100



Соотношение смешивания по весу:

100 г МОВИHEL 2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК FastDry low VOC

53 г МОВИHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 4100 или 4300



Жизнеспособность смеси:

2 ч / 20 °C



Рабочая вязкость:

15 - 18 с
DIN 53211 ф4 мм / 20°C



Распыление:

1,2 – 1,3 мм
2 – 2,5 бар
1 тонкий слой
1 полный слой
Толщина сухой пленки = 50 - 60 мкм



Межслойный интервал:

5 - 10 мин / 20°C
Выдержка перед сушкой в ОСК = 10 - 15 мин



Время сушки:

MOBIHEL 2K HS hardener 4100
при 20 °C = 120 мин
при 40 °C = 30 мин
при 60 °C = 15 мин

MOBIHEL 2K HS hardener 4300
при 30 °C = 90 мин
при 40 °C = 30 мин
при 60 °C = 20 мин



**Время ИК сушки:
(короткие инфракрасные волны)**

10 – 15 мин
Расстояние до детали = 70 - 80 см



Срок хранения:

2 года

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ВРЕМЯ СУШКИ

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. - Не курить. Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. В случае раздражения кожи или появления сыпи: Обратиться за медицинской помощью.

Продукт содержит органические растворители.

Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ