

1К ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ QDRY

MOBHEL®

Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт и грунт-наполнитель. Хорошая адгезия к стальной, оцинкованной и алюминиевой поверхностям. Прост и удобен в работе за счет 30-минутной воздушной сушки без ОСК. Идеален для сокращения затрат и времени на ремонт, так как допускает дальнейшее нанесение финишных покрытий.

УПАКОВКА	Упаковка: 3 x 3,5 л	Артикул: 40026913
-----------------	-------------------------------	-----------------------------


СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBHEL QDry разбавитель	
	Упаковка: 12 x 1,0 л	Артикул: 48078802



ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	серый
	Плотность:	1,157 г/мл

ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок.
---------------------	----------------------------------------------------------

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBHEL Антисиликоновым чистящим средством.
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДГОТОВКА СМЕСИ	 Пропорции смешивания по объему:	1 ч MOBHEL грунт-наполнитель QDry 1 ч MOBHEL QDry разбавитель
	 Пропорции смешивания по весу:	100 г MOBHEL грунт-наполнитель QDry 70 г MOBHEL QDry разбавитель
	 Рабочая вязкость:	25 – 30 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	 Нанесение:	1,7 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
	 Межслойный интервал:	Количество слоев: 2 – 3 слоя = 70 – 90 мкм 8 – 10 мин / 20°C

1К ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ QDRY

MOBHEL®

ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	30 мин
ШЛИФОВАНИЕ		Шлифование:	P400 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBHEL*
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	2 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		

* Технология 1К первичный грунт + 2К грунт-наполнитель является традиционной и рекомендуется классическими школами авторемонта. Но 1К грунт-наполнитель разработан с целью сокращения времени и затрат на ремонт, поэтому допускает дальнейшее нанесение финишных покрытий.