

# 2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ВОЗДУШНОЙ СУШКИ AIR DRY LOW VOC

**MOBHEL®**

**AIR DRY = Воздушная сушка**    **LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений**  
Грунт-наполнитель AirDry воздушной сушки подходит для локального и полного ремонта. Исключительно быстро высыхает. Допускается шлифование уже через 20 минут. Шлифуется легко и не забивает абразив. Допускает вариативность сопутствующих продуктов. Наносится без подтеков, имеет отличные наполняющие и изолирующие свойства.

<b>УПАКОВКА</b>	<b>Упаковка:</b> 6 x 1,0 л	<b>Артикул:</b> 48078302
-----------------	-------------------------------	-----------------------------

<b>СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>MOBHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ AIR DRY</b>		<b>MOBHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4100</b>		<b>MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700</b>	
	<b>Упаковка:</b> 12 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 48078401	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 41958381	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,25 л 6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41825601 41825612 41825614
	<b>MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100</b>		<b>MOBHEL REACTIVE РАЗБАВИТЕЛЬ</b>			
	<b>Упаковка:</b> 12 x 0,5 л 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41672151 41672114	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 48078501		

<b>ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.</b>					
---	---	---	---	---	---

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>Цвет:</b>	серый
	<b>Плотность:</b>	1,516 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 530. Категория EU VOC и ограничения: II B (c), допустимая концентрация готовой смеси составляет 540 г/л. Данная готовая смесь содержит 530 г/л.
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.	

<b>ТИП ПОДЛОЖКИ</b>	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок, первичные грунты.
---------------------	--

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Перед применением поверхность следует тщательно отшлифовать и очистить MOBHEL Антисилоновым чистящим средством. Для достижения наивысшего уровня качества ремонта необходимо нанести 1K праймер low VOC.
-------------------------------	--

# 2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ВОЗДУШНОЙ СУШКИ AIR DRY LOW VOC

## MOBIHEL®

### ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО РЕМОНТА

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		<b>Пропорции смешивания по объему:</b>	2 ч 1 ч 30%	MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель воздушной сушки Air Dry low VOC MOBIHEL 2K HS отвердитель Air Dry MOBIHEL REACTIVE разбавитель
		<b>Пропорции смешивания по весу:</b>	100 г 34 г 26 г	MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель воздушной сушки Air Dry low VOC MOBIHEL 2K HS отвердитель Air Dry MOBIHEL REACTIVE разбавитель
		<b>Жизнеспособность смеси:</b>	15 – 20 мин / 20°C	
		<b>Рабочая вязкость:</b>	16 – 20 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		<b>Нанесение:</b>	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)	
		<b>Количество слоев:</b>	2 – 3 слоя = 60 – 90 мкм	
		<b>Межслойный интервал:</b>	1 мин / 20°C	
ВРЕМЯ СУШКИ		<b>При 20°C:</b>	20 – 30 мин	
ШЛИФОВАНИЕ		<b>Шлифование:</b>	P360 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»	

### ДЛЯ РЕМОНТА БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

#### с оригинальным HS отвердителем

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		<b>Пропорции смешивания по объему:</b>	5 ч 1 ч 10%	MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель воздушной сушки Air Dry low VOC MOBIHEL 2K HS отвердитель Air Dry MOBIHEL разбавитель 2100
		<b>Пропорции смешивания по весу:</b>	100 г 14 г 7 г	MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель воздушной сушки Air Dry low VOC MOBIHEL 2K HS отвердитель Air Dry MOBIHEL разбавитель 2100
		<b>Жизнеспособность смеси:</b>	50 мин / 20°C	

# 2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ВОЗДУШНОЙ СУШКИ AIR DRY LOW VOC

## MOBIHEL®

### HS версия

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		<b>Пропорции смешивания по объему:</b>	4 ч 1 ч 10%	MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель воздушной сушки Air Dry low VOC MOBIHEL 2K HS отвердитель 4100 MOBIHEL разбавитель 2100
		<b>Пропорции смешивания по весу:</b>	100 г 17 г 8 г	MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель воздушной сушки Air Dry low VOC MOBIHEL 2K HS отвердитель 4100 MOBIHEL разбавитель 2100
		<b>Жизнеспособность смеси:</b>	ок. 1 часа / 20°C	

### MS версия

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		<b>Пропорции смешивания по объему:</b>	3 ч 1 ч 5%	MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель воздушной сушки Air Dry low VOC MOBIHEL 2K отвердитель 700 MOBIHEL разбавитель 2100
		<b>Пропорции смешивания по весу:</b>	100 г 21 г 8 г	MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель воздушной сушки Air Dry low VOC MOBIHEL 2K отвердитель 700 MOBIHEL разбавитель 2100
		<b>Жизнеспособность смеси:</b>	ок. 1 часа / 20°C	

		<b>Рабочая вязкость:</b>	16 – 20 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
--	--	--------------------------	---------------------------------

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		<b>Нанесение:</b>	1,7 – 1,9 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		<b>Количество слоев:</b>	2 – 3 слоя = 120 – 180 мкм
		<b>Межслойный интервал:</b>	10 – 15 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: до 10 мин / 20°C

ВРЕМЯ СУШКИ		<b>При 20°C:</b>	4 – 6 часов
		<b>При 60°C:</b>	20 – 30 мин

ШЛИФОВАНИЕ		<b>Шлифование:</b>	P360 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
------------	--	--------------------	---

# 2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ВОЗДУШНОЙ СУШКИ AIR DRY LOW VOC

**MOBHEL®**

<b>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</b>		<b>Нанесение:</b>	все финишные покрытия MOBHEL
<b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>		<b>Срок хранения:</b>	2 года
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ</b>	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO<sub>2</sub>. Продукт содержит органические растворители.</p> <p><b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b></p>		