СОСТАВ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ ДНИЩА RADEX 210 UBC

RADEX 210 UBC – высокоадгезивное, эластичное густое неокрашиваемое покрытие для днища на основе битума. Выпускается в черном цвете. Обладает великолепными антикоррозийными и шумоизолирующими свойствами, прекрасной стойкостью к механическим воздействиям, быстро высыхает, сохраняя эластичность, не растекается и обеспечивает внешний вид, аналогичный заводскому.
Предназначен для защиты от коррозии и гравия таких элементов кузова, как днище, пороги, арки колес, крылья и т.д. В зависимости от метода нанесения состава, можно получить различную структуру на поверхности. Покраска по данному покрытию не допускается.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Отлично защищает от коррозии и щебня
- Обеспечивает высокий уровень шумоизоляции
- Даже при однослойном нанесении обеспечивает высококачественное покрытие
- Не растекается
- Высокоадгезивен
- Быстро высыхает
- Эластичен
- Устойчив к сколам и агрессивным средам

ПРИМЕЧАНИЕ:

Регулируя настройки оборудования и расстояние до детали, можно получить различную шагрень покрытия.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

RADEX AGR Пистолет для нанесения антигравийных покрытий – арт. 410010
RADEX AG Пистолет для нанесения антигравийных покрытий – арт. 410011

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
260021	Черный	1 л	1/12 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа		Битум, растворители, смолы, наполнители
Консистенция		Жидкий, обладающий хорошей устойчивостью против образования подтеков
Вязкость по Брукфильду (при +20°C) (шпиндель № 6/V ½)		100 – 200 Па·С
Плотность (при +20°C)		1,03 – 1,06 г/см^3
Сухой остаток DIN53216 (3 часа +120°C)		57 – 62%
Устойчивость к различным средам		Вода, солевой туман, масло, щелочные и кислотные растворы.
Температурная устойчивость		от -45°C до +80°C
Тест «солевой туман»: DIN 50021		До 1 000 часов
Тест на изгиб	DIN 53152 (+70°C) DIN 53152 (-30°C)	Нет трещин и потерь адгезии Нет трещин и потерь адгезии

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ:

1. Перед использованием бутыль тщательно встряхивать не менее 3 мин
2. Обрабатываемые поверхности очистить от грязи, пыли, ржавчины и обезжирить
3. Убедиться, что используемый антигравийный пистолет чист, а его компенсационные отверстия не закупорены
4. Подсоединить бутыль винтовой верхней частью к пистолету и подключить линию подачи сжатого воздуха

Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.

СОСТАВ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ ДНИЩА RADEX 210 UBC

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

НАНЕСЕНИЕ: Антигравийный пистолет
Расстояние до поверхности 25 – 30 см
Входное давление: 3 – 6 бар
Наносить: 1 – 2 слоя
Может быть нанесен кистью
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД: 0,6 кг/м^2 (при 600 мкм)

ВРЕМЯ СУШКИ ±600 МКМ:
Межслойная выдержка: 15 – 30 мин при температуре +20°C
Сушка +20°C, 65% влажности: 100 – 180 мин «на отлип»
Сушка +20°C, 65% влажности: 4 – 6 ч полное высыхание

ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОБОРУДОВАНИЯ:

Неотвержденный продукт можно убрать растворителем. После отверждения материал можно удалить только механически.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить продукт в прохладном и сухом месте не более 2 лет в закрытой оригинальной упаковке. Хранить при температуре от +10 до +30ºC. В сухом месте вдали от нагревательных приборов.
Упаковка должна быть защищена от прямых солнечных лучей и тепла.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.

Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.