




ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ GLASSFIBRE

MOBHEL®

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном предназначена для выравнивания больших повреждений и даже небольших отверстий. Применяется на стальной, оцинкованной или алюминиевой металлической поверхности. Обновленная формула обеспечивает легкое нанесение и мягкое шлифование. Данный вид шпатлевки обладает высокой механической прочностью. В процессе шлифования может произойти подъем отдельных волокон, поэтому для получения гладкой поверхности необходимо после шлифования нанести тонкий слой мягкой шпатлевки Soft UNI.






УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 1,6 кг	Артикул: 40090302	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.*			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШПАТЛЕВКА	ОТВЕРДИТЕЛЬ	
	Цвет:	зеленый	красный
	Плотность:	1,687 кг/л	1,2 кг/л
	 <p>2004/42/II B(b) (250) 170. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (b)), подготовленных к нанесению, составляет 250 г/л. VOC настоящего материала составляет 170 г/л.</p>		
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, эпоксидные грунты.		
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обеспылить с применением сжатого воздуха. Очистить поверхность. Перед шпатлевкой удалить любые загрязнения, используя MOBHEL Антисиликоновое чистящее средство.		
ПОДГОТОВКА СМЕСИ	Смешивание:	100 г MOBHEL шпатлевка со стекловолокном Glassfibre 2 г ВР отвердитель	
	Жизнеспособность смеси:	3 – 6 мин / 20°C	
	Тщательное перемешивание		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	 Нанесение шпателем		

* Средства индивидуальной защиты

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ GLASSFIBRE

MOBHEL®

ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	готова к шлифованию через: 20 – 30 мин
		ИК коротковолновая сушка:	5 мин расстояние до детали: 70 – 80 см 50% мощности
ШЛИФОВАНИЕ		Шлифование:	P80 – P120 – P220 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	MOBHEL шпатлевка мягкая Soft UNI все грунты-наполнители MOBHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	18 мес
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		