


Autoclear Mix & Matt

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Двухкомпонентный матовый лак, предназначенный для воссоздания заводских матовых покрытий любой степени глянца, а также для специальной окраски деталей. Используется на базовых покрытиях Autobase Plus и Autowave. Необходимый уровень глянца может быть получен при помощи смешивания полуматового и матового компонентов в определенной пропорции.



100	Autoclear Mix & Matt
40	Autoclear Mix & Matt Hardener
60	Autoclear Mix & Matt Reducer




Использование мерной линейки

43




Установки краскопульты:
1.3 – 1.4 мм

Давление нанесения:
1.7-2.2 bar на входе
HVLP макс 0.6-0.7 bar на воздушной головке



2 x 1 Слая



Между слоями
15 минут при 20°C

Перед сушкой
15 минут при 20°C



Сушка	20°C	60°C
Полностью матовый	1 час	15 минут
Полуматовый	1½ часа	20 минут



Используйте соответствующий респиратор

Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме

Autoclear Mix & Matt

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Двухкомпонентный матовый лак, предназначенный для воссоздания заводских матовых покрытий любой степени глянца, а также для специальной окраски деталей. Используется на базовых покрытиях Autobase Plus и Autowave. Необходимый уровень глянца может быть получен при помощи смешивания полуматового и матового компонентов в определенной пропорции.

Продукты и добавки

Лак	AutoclearMix & Matt Low Gloss AutoclearMix & Matt Semi Gloss
Отвердитель	Autoclear Mix & Matt Hardener
Растворитель	Autoclear Mix & Matt Reducer Standard Autoclear Mix & Matt Reducer Slow

Не требуется пластификация (Elast-O-Activ) при нанесении на пластиковые детали.


Основные компоненты

Autoclear Mix & Matt:	Полиэфирная смола
Autoclear Mix & Matt Hardener:	Полиизоцианатные смолы

Поверхности, подходящие для обработки

Базовое покрытие Autowave MM 2.0
Autobase Plus


Уровень глянца



Уровень глянца	Матовый	Полуматовый
M1 Матовый	100	0
M2	80	20
M3	50	50
M4	20	80
M5 Полуматовый	0	100

Любой уровень глянца между M1 и M5 может быть достигнут путем смешивания Autoclear Mix & Matt Clear Low и Semi Gloss по весу, как указано выше в таблице. Уровень глянца может быть оценен при помощи веера и по созданным образцам.

Смешивание



По частям	По весу
100 Autoclear Mix & Matt	100 Autoclear Mix & Matt
40 Autoclear Mix & Matt Hardener	42 Autoclear Mix & Matt Hardener
60 Autoclear Mix & Matt Reducer	55 Autoclear Mix & Matt Reducer

Использование мерной линейки No. 43

Примечание: Тщательно перемешайте Autoclear Mix & Matt перед применением.


Примечание: Всегда используйте фильтр для краски с максимальной величиной ячейки в 125 микрон.

Примечание: Маскировку автомобиля необходимо делать так, что бы была возможность сравнить уровень глянца.

Autoclear Mix & Matt

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Вязкость



17-19 секунд – DIN Cup 4 при 20°C

Установки краскопульты / давление нанесения



Краскопульт
С верхним бачком

Диаметр дюзы
1.3-1.4 mm

Давление нанесения
1.7-2.2 bar на входе
HVLP макс 0.6-0.7 bar на воздушной головке

Нанесение



Нанесите два слоя с выдержкой между ними до полного матового вида поверхности.
На горизонтальные поверхности лак наносится крестообразным способом с обязательной межслойной выдержкой.


Примечание: Этот продукт создан только для полной окраски кузова автомобиля или окраски детали от края до края.

Срок годности после смешивания

1 час при 20°C

Сушка

Соблюдайте выдержку перед сушкой нанесенного продукта до полного матового вида поверхности.



Autoclear Mix & Matt Low Gloss		Autoclear Mix & Matt Semi Gloss	
Reducer Standard	Reducer Slow	Reducer Standard	Reducer Slow

20°C	Сухой от пыли	15 минут	25 минут	20 минут	30 минут
	Полностью сухой*	1 час	2 часа	1½ часа	3 часа
50°C	Сухой от пыли	5 минут	10 минут	5 минут	15 минут
	Полностью сухой*	20 минут	25 минут	25 минут	30 минут
60°C	Сухой от пыли	5 минут	10 минут	5 минут	10 минут
	Полностью сухой*	15 минут	20 минут	20 минут	25 минут

Autoclear Mix & Matt

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сушка



Соблюдайте выдержку 15 минут перед использованием ИК сушки.
6 минут низкой мощности + 2 минуты полная мощность.

Температура на поверхности не должна превышать 100°C.
Для получения более детальной информации см ТД S9.01.01

Толщина пленки

При рекомендованном нанесении:

40-50 мкм

Теоретический расход

Готовой к нанесению смеси при толщине пленки
в 1 мкм:

Low Gloss
Semi Gloss

335 м²/литр
320 м²/литр

Очистка оборудования

Растворители Sikkens или специализированные очистители

VOC

2004/42/IIb(e)(840)608

В соответствии с Европейскими нормами VOC предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIb. c) в готовой к нанесению смеси составляет не более 840 г/литр. Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 608 г/литр.

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C.
Избегайте большого температурного колебания.
Срок годности продукта см. ТД S9.01.02

Уход

Для очистки и ухода за матовой поверхностью см ТД S8.01.07.

Autoclear Mix & Matt

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б
Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.sikkensvr.ru