





2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AirDry

MOBHEL®

Лак AirDry – лак с повышенным сухим остатком, предназначен для сушки без применения ОСК.








Подходит в том числе для частичного ремонта. Сушка на воздухе (20°C).

Полировка возможна через 1 час сушки на воздухе или после охлаждения при сушке в течение 5 мин/60°C Глянцевый.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 1,0 л	Артикул: 40119702
МОБИHEL 2K отвердитель для лака AirDry		
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 40119801
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный
		2004/42/II B(d) (420) 420 В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ VOC для данного вида материалов (категория II B (d)), подготовленных к нанесению, составляет 420 г/л. VOC нашего материала составляет 420 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%
Финишные покрытия и лаки MOBHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.		
ТИП ПОДЛОЖКИ	МОБИHEL базовое покрытие.	
	В случае применения Грунта воздушной сушки AirDry в версии смешения 2:1 и последующим нанесением сольвентной базы, обязательно добавьте 10% отвердителя 1100 или 4100 в базу.	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему: 2 ч MOBHEL 2K HS 2:1 бесцветный лак AirDry 1 ч MOBHEL 2K отвердитель для бесцветного лака AirDry

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AirDry

MOBIHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	100 г MOBIHEL 2K HS 2:1 бесцветный лак AirDry 53 г MOBIHEL 2K отвердитель для бесцветного лака AirDry
		Жизнеспособность смеси:	1 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	17 – 20 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,4 мм для рабочей вязкости 15 – 17 сек рекомендована дюза: 1,2 – 1,3 мм DIN 53211 Φ4 / 20°C 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2 слоя = 50 – 60 мкм 1 слой – туманный, без ожидания 2 слой полный – расстояние от распылителя до объекта составляет 25 см, скорость нанесения стандартная
		Межслойный интервал:	0 – 3 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 15 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	60 мин
		При 60°C:	5 мин Лак можно полировать непосредственно после сушки, дождавшись охлаждения детали
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	2 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		