

RADEX КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ CR+ – рекомендован в качестве первичного слоя новых металлических поверхностей с целью предотвращения коррозии и создания адгезионного слоя для последующих покрытий. Превосходная адгезия на различных металлах: железо, сталь, цинк, алюминий и нержавеющая сталь. Благодаря содержанию тетраоксихромата цинка грунт отлично защищает от коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Подходит для всех типов металлических поверхностей
- Быстро сохнет и перекрывается последующими грунтами спустя короткое время
- Отлично защищает от коррозии
- Содержит тетраоксихромат цинка
- Кислотоотверждаемый

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не наносить 2К Кислотный протравливающий грунт CR+ на полиэфирные шпатлевки и акриловые лакокрасочные покрытия. Не наносить непосредственно на термопластичные покрытия. Не изменять рекомендуемой пропорции смешивания с активатором. Условия работы: от +10 до +30°C при относительной влажности до 80%

Артикул	Наименование	Объем	Упаковка
800012	Кислотный протравливающий грунт CR+	1 л	1/6 шт
800051	Активатор CR+	0,5 л	

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ ЕР	ОТВЕРДИТЕЛЬ ЕР
Цвет	Ярко-желтый	Прозрачный
Плотность	0,96 г/см ³	0,86 г/см ³
Содержание летучих органических соединений	Массовая доля нелетучих веществ не менее 22%	


ПОДЛОЖКИ:


Стальные и оцинкованные поверхности, поверхности из цветных металлов и их сплавов, включая алюминий, отшлифованный заводской грунт, хорошо отшлифованное старое или заводское лакокрасочное покрытие (за исключением термопластичных покрытий)

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Очистить поверхность, используя очиститель силикона. Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие. Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – P180 – P240 – P320 (в зависимости от обрабатываемой поверхности). Очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: ПО ОБЪЕМУ: 2 ч Кислотный протравливающий грунт CR+ 1 ч Активатор CR+ ПО ВЕСУ: 100 г Кислотный протравливающий грунт CR+ 50 г Активатор CR+ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД: 10 м²/л (при 8 мкм)
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 8 ч при температуре +20°C

	ВЯЗКОСТЬ: DIN4 (+20°C) = 16 – 20 с
	НАНЕСЕНИЕ: Дюза: 1,3 – 1,4 мм RP: 1,5 – 2,2 бар HVLР: 2 бар 1 – 2 слоя = 8 – 12 мкм
	ВРЕМЯ СУШКИ: Межслойная выдержка: 5 мин при температуре +20°C Наносить 2К Грунты-наполнители через 30 мин при температуре +20°C, но не более 14 суток
	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА: 2К грунты-наполнители. Не перекрывать полиэфирными, эпоксидными, водоразбавляемыми материалами, а так же финишными базовыми эмалями.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте растворитель.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Кислотный протравливающий грунт CR+: 2 года.

Активатор CR+ : 1 год.

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре -10 до +30°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.