

Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт-наполнитель в аэрозольном исполнении. Может применяться как в качестве первичного грунта, так и в качестве грунта-наполнителя. Хорошая адгезия к стальной, оцинкованной и алюминиевой поверхностям. Прост и удобен в работе за счет 30-минутной воздушной сушки без ОСК. Идеален для сокращения затрат и времени на ремонт, так как допускает дальнейшее нанесение финишных покрытий. Обладает толстой структурой.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Готов к применению
- Быстро сохнет
- Хорошая адгезия к стальной, оцинкованной и алюминиевой поверхностям

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.

Условия работы: температура от +10°C и относительная влажность до 75%.

АТИКУЛ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
400508	Белый	Общий 520 мл Рабочий 400 мл	1/12 шт
400506	Серый		
400507	Черный		






ПОДЛОЖКИ:

Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок, первичные адгезионные грунты.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Очистить поверхность, используя очиститель силикона.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ТЩАТЕЛЬНО ВСТРЯХНУТЬ 3 МИН
	НАНЕСЕНИЕ: 1 – 3 слоя = до 60 мкм При нанесении в 1 слой можно использовать в качестве праймера
	ВРЕМЯ СУШКИ ПРИ +20°C: Межслойная выдержка: 3 – 5 мин Сушка «на отлип»: 5 – 10 мин Полное высыхание: 30 мин
	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА: Базовые покрытия
	ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПЕРЕВЕРНУТЬ И ВЫПУСТИТЬ ОСТАТКИ МАТЕРИАЛА

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла не более 5 лет. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. См. паспорт безопасности по данному наименованию.