

GRAVIHEL акриловый биндер 350

арт.	степень глянца	упаковка
40195706	высокоглянцевый 005	3*3,9 л
40195703	> 91 %	1*15,8 л

Высококачественное финишное покрытие устойчивое к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечающее самым жестким условиям эксплуатации. Обладает улучшенной атмосферной, механической и химической стойкостью в сравнении с алкидом, и более высокой степенью твердости. Высокая ударопрочность.

Прямая адгезия к стали, оцинкованной стали, алюминию, строительному пластику (окна, двери).

11

БИНДЕРЫ


Тип:	акрил
Вязкость при поставке:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,130–1,170 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 35% по весу: 50%
VOC:	2004/42/IIВ(е)(840)690 VOC готовые к использованию (г/л)= макс.690
Теоретический расход готовой смеси:	6–8 м ² /л



25–27 сек.
15–20% GRAVIHEL 1K ускоритель сушки арт. 48092602 (1 л)



1,4 мм
2–3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 60 мкм



между слоями 5–10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 15 мин
сухое на ощупь / 20°C = 2 ч
монтажная прочность = 4 ч / 20°C
полное высыхание = 5 ч / 20°C
полное высыхание = 30 мин / 60°C + 20 мин / 20°C



0–10 %
GRAVIHEL GRAVIHEL 1K ускоритель сушки арт. 48092602 (1 л)
0,18–0,23"
60–150 бар



Срок хранения в оригинальной упаковке: 3 года