

| НАИМЕНОВАНИЕ                   | Артикул        | Блеск    | Единица измерения |
|--------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| База полиуретановая прозрачная | BBP10.850.0000 | 10 глосс | 25 кг             |
|                                | BBP30.850.0000 | 30 глосс |                   |
| Отвердитель полиуретановый     | SP.195         |          | 12,5 кг           |

Наносится на все виды деревянных поверхностей: неламинированный ДСП, МДФ, ХДФ, деревянный шпон, массив, оргалит, ОСБ, файн-лайн, покрытые грунтом. Возможно нанесение на совместимое с базой старое ЛКП. Тиксотропна.

### Физические свойства:

| ПАРАМЕТРЫ                | Единица           | Отклонение | Значение   |
|--------------------------|-------------------|------------|------------|
| Цвет                     | -                 | -          | прозрачный |
| Плотность, 20°C          | г/см <sup>3</sup> | ± 0,03     | 1,36       |
| Вязкость, 25°C, Брукфилд | КУ                | ± 5        | 85         |
| Сухой остаток            | %                 | ± 3        | 66         |

### Промышленная безопасность

Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в продукте следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах и избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты: защитные очки, маски и перчатки. Особенно осторожно следует обращаться с отвердителями, их следует держать дальше от глаз и контакта с кожей, который приведет к раздражению, поэтому следует принять все меры предосторожности. Не очищать растворителем. В случае контакта необходимо промыть большим количеством воды. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Покраска должна проводиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к использованию данных материалов.

### Условия хранения

Продукт необходимо хранить в чистой сухой невскрытой упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от -5 до 30°C и влажности до 50%. Не складировать тару более чем в 2 ряда. Гарантийный срок хранения согласно законодательству Российской Федерации на весь ассортимент ЛКМ составляет 1 год.

При соблюдении температурных условий срок хранения невскрытых сольвентных материалов, грунтов, лаков, эмалей и паст составляет 3 года; отвердителей – 1,5 года.



| НАИМЕНОВАНИЕ       | АРТИКУЛ   | ЦВЕТ          | ПЛОТНОСТЬ, 20°С<br>Г/МЛ | ЕДИНИЦА<br>ИЗМЕРЕНИЯ |
|--------------------|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Колеровочные пасты | UP.100.01 | белая         | 2,133                   | 3 кг                 |
|                    | UP.100.02 | желтый оксид  | 1,76                    |                      |
|                    | UP.100.03 | красный оксид | 1,91                    |                      |
|                    | UP.100.04 | светло-желтая | 2                       |                      |
|                    | UP.100.05 | темно-желтая  | 2,05                    |                      |
|                    | UP.100.06 | оранжевая     | 1,99                    |                      |
|                    | UP.100.07 | черная        | 1,153                   |                      |
|                    | UP.100.08 | синяя 15:1    | 1,154                   |                      |
|                    | UP.100.09 | синяя 15:3    | 1,135                   |                      |
|                    | UP.100.10 | зеленая       | 1,179                   |                      |
|                    | UP.100.11 | маджента      | 1,073                   |                      |
|                    | UP.100.12 | красная М     | 1,22                    |                      |
|                    | UP.100.13 | красная N     | 1,13                    |                      |
|                    | UP.100.14 | фиолетовая    | 1,07                    |                      |

Колеровочная система состоит из 14-ти паст. Паста имеет универсальную структуру и может быть смешана с любой эмалью и базой в системе SOGNARE.

Рекомендуемое соотношение между основным компонентом и пастой составляет до 10%. В случае дополнительных требований к укрывистости, доля паст может быть увеличена, однако это может привести к изменению физических и химических свойств краски.

### Условия хранения

Продукт необходимо хранить в чистой сухой не вскрытой упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от -5 до 30°С и влажности до 50%. Не складировать тару более чем в 2 ряда. Гарантийный срок хранения согласно законодательству Российской Федерации на весь ассортимент ЛКМ составляет 1 год.

При соблюдении температурных условий срок хранения не вскрытых сольвентных материалов, грунтов, лаков, эмалей и паст составляет 3 года; отвердителей – 1,5 года.



Колеруемая система включает в себя эмали разных свойств, базы и колеровочные пасты. Применяется в мебельном производстве для окраски фасадов и корпусов, для дизайна изделий из дерева, МДФ, ДСП, шпона и массива. Покрытие обладает не только прекрасными декоративными характеристиками, но выполняет защитную функцию. Желаемый цвет в системе RAL можно просто и быстро получить с помощью базы рецептов. Колористами ТМ SOGNARE осуществляется подбор и разработка уникальных рецептов, а также приготовление эмалей по запросу.

## Тип подложки:

Наносится на все виды деревянных поверхностей: неламинированный ДСП, МДФ, ХДФ, деревянный шпон, массив, оргалит, ОСБ, фан-лайн, покрытые грунтом. Возможно нанесение на совместимое с эмалью старое ЛКП.

## Нанесение:



Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений, загрунтованы и отшлифованы Р220→Р320. Возможно нанесение на старое отшлифованное Р220→Р320 ЛКП, совместимое с полиуретановой эмалью или базой и предварительно очищенное от грязи, пыли и масла.

### Для темных цветов

|                 | основной продукт    | отвердитель | разбавитель          | срок жизни смеси     |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| База прозрачная | 100% BBP10.850.0000 | 25% SP.195  | + 15–20% разбавитель | 3–4 часа при 20–25°C |
|                 | 100% BBP30.850.0000 |             |                      |                      |



### Для светлых цветов

|             | основной продукт | отвердитель     | разбавитель          | срок жизни смеси     |
|-------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Эмаль белая | 100% PB00.810    | 50% SP.170      | + 15–20% разбавитель | 3–4 часа при 20–25°C |
|             | 100% PB10.810    | 50% SP.195      | + 20–30% разбавитель |                      |
|             | 100% PB10.875    | 25% SP.185.6    | + 15–20% разбавитель |                      |
|             | 100% PB25.875    | 25% SP.195/6.25 |                      |                      |
|             | 100% PB10.880    | 50% SP.280      | + 20–30% разбавитель |                      |

Компоненты нуждаются в тщательном перемешивании.

Приготовьте эмаль по рецепту. Добавьте сопутствующие продукты по весу в % от сколерованного продукта.



Рабочая вязкость: 13–17 сек

Доведите смесь до желаемой рабочей вязкости с помощью растворителя.

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.



Рекомендуемое применение:

дюза: 1,6–2,2 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)

1 слой

при необходимости нанесения второго слоя, произвести промежуточную шлифовку через 8 часов Р240→Р320



Время высыхания при 20–25°C и относительной влажности 50 ± 2%:  
смотреть рекомендации на основной продукт



Последующие покрытия:  
При наличии спецэффектов закрепить акриловым лаком SOGNARE

### Промышленная безопасность

Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в продукте следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах и избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты: защитные очки, маски и перчатки. Особенно осторожно следует обращаться с отвердителями, их следует держать дальше от глаз и контакта с кожей, который приведет к раздражению, поэтому следует принять все меры предосторожности. Не очищать растворителем. В случае контакта необходимо промыть большим количеством воды. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Покраска должна проводиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к использованию данных материалов.

### Условия хранения

Продукт необходимо хранить в чистой сухой невскрытой упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от -5 до 30°C и влажности до 50%. Не складировать тару более чем в 2 ряда. Гарантийный срок хранения согласно законодательству Российской Федерации на весь ассортимент ЛКМ составляет 1 год.

При соблюдении температурных условий срок хранения невскрытых сольвентных материалов, грунтов, лаков, эмалей и паст составляет 3 года; отвердителей – 1,5 года.