

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Изолятор	DE.705	25 кг
Отвердитель полиуретановый	SP.165/8,3	8,3 кг

Двухкомпонентный полиуретановый грунт-изолятор. Быстросохнущий материал, предназначенный для изоляции основы (подложки). Применяется для создания адгезии последующих слоев грунта. Стабилизирует поверхность, исключает впитывание последующих слоев ЛКМ. Быстрое время сушки! Подготавливает поверхность для нанесения полиуретановых грунтов-наполнителей. Применяется в мебельных и отделочных работах перед нанесением полиуретанового грунта. Тиксотропен.

Тип подложки:

Наносится на все виды деревянных поверхностей: неламинированный ДСП, МДФ, ХДФ, оргалит, ОСБ, фрезерованные изделия.

Физические свойства:

ПАРАМЕТРЫ	ЕДИНИЦА	ОТКЛОНЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	-	-	светло-желтый
Плотность, 20°C	г/см³	± 0,03	1,100
Вязкость, 25°C DIN4	сек.	± 3	105
Сухой остаток	%	± 3	56

Нанесение:



Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений. Поверхность нанесения должна быть сухой и отшлифованной P100→P180.



Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным.



Смешивание по весу в % от основного продукта:
 Изолятор 100%
 Отвердитель полиуретановый 30–40%
 Растворитель 20–30%
 (для ускоренного времени сушки в ~ 2 раза возможно применение отвердителя SP.185)



Срок жизни смеси: 2–3 часа при 20–25°C



Рабочая вязкость: 13–17 сек
 Доведите смесь до желаемой рабочей вязкости с помощью растворителя.
 Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.





Рекомендуемое применение:

дюза: 1,6–2,2 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)

1 слой

Нанесение может выполняться при температуре окружающей среды 20–25°C, но не ниже 5°C.



Время высыхания при 20–25°C и относительной влажности 50 ± 2%:

от пыли: 10–15 мин

на отлип: 30–45 мин



Шлифование перед последующим покрытием производить через 1,5 часа P220→P240



Последующие покрытия:

полиуретановые грунты SOGNARE

*На практике расход зависит от многих факторов, таких как форма детали, качество поверхности, способ нанесения и условия применения, потери во время нанесения.

Промышленная безопасность

Из-за наличия легковоспламеняющихся и легколетучих растворителей в продукте следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах и избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты: защитные очки, маски и перчатки. Особенно осторожно следует обращаться с отвердителями, их следует держать дальше от глаз и контакта с кожей, который приведет к раздражению, поэтому следует принять все меры предосторожности. Не очищать растворителем. В случае контакта необходимо промыть большим количеством воды. При проглатывании обратиться за медицинской помощью. Покраска должна проводиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к использованию данных материалов.

Условия хранения

Продукт необходимо хранить в чистой сухой не вскрытой упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от -5 до 30°C и влажности до 50%. Не складировать тару более чем в 2 ряда. Гарантийный срок хранения согласно законодательству Российской Федерации на весь ассортимент ЛКМ составляет 1 год.

При соблюдении температурных условий срок хранения не вскрытых сольвентных материалов, грунтов, лаков, эмалей и паст составляет 3 года; отвердителей – 1,5 года.