

Грунт полиуретановый Р11 3:1 прозрачный PU MAXI FILLER TRANSPARENT SANDING SEALER

Описание:

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный грунт на основе алкидной смолы используется, прежде всего, для нанесения первого слоя на шпон и массив.

Свойства продукта:

- Высокая наполняемость.
- Благодаря своим очень хорошим выравнивающим свойствам обеспечивает гладкую поверхность для финишных покрытий.
- Имеет хорошие адгезионные свойства.
- Хорошую шлифуемость.

Рекомендации по применению: мебель, двери, интерьер, для внутренней отделки.

Артикул	Название	Цвет	Единица измерения
P11-99-0000-KK240	Грунт полиуретановый Р11 3:1	Прозрачный	24 кг
H60-72-0000-BK800	Отвердитель полиуретановый H60-72 для грунта Р11-99-0000-KK240		8 кг
RAS510	Растворитель Р-5		10 л

Технические свойства

Параметры	Единица	Значение
Сухой остаток	%	68–72
Вязкость, 25°С	КУ	125–130
Плотность	г/см ³	1,1–1,3



Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений. Поверхность нанесения должна быть сухой и отшлифованной Р100→Р180



Соотношение смешивания по весу:

100% – Грунт полиуретановый Р11
33% – Отвердитель H60-72-0000-BK800
40–50% – Растворитель (% указан от основного продукта)



Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным



Жизнеспособность:

3–5 часов при 20°С

Рекомендуемое применение:

дюза: 1,6–2,2 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов) 1–2 слоя перекрестного нанесения в зависимости от типа подложки с промежуточной шлифовкой Р240–>Р320 (шлифование после высыхания через 2–3 часа)



Способ нанесения

Пневматическое распыление

Безвоздушное распыление

Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С

Относительная влажность воздуха не выше 75%

Рекомендованный расход при нанесении: 120–150 г/м²

Рекомендуемый слой сухой пленки: 30–40 мкм

Время ожидания между нанесенными слоями: минимум: 15 мин., максимум: 3 часа

Время высыхания от пыли: 10–15 мин

Время высыхания на отлип: 30–35 мин

Полная сушка: 12–24 часа



Шлифование перед последующим покрытием производить через 2–3 часа Р240→Р320

**Гарантийный срок хранения.**

Продукт необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, тара должна быть сухой, чистой и располагаться вдали от солнечных лучей. Не складировать ведра более чем в 2 ряда. Указанные условия хранения в оригинальной упаковке составляют 2 года.

**Фразы безопасности**

Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, защитные очки, маску и перчатки. Компоненты следует держать подальше от глаз и избегать контакта с кожей. В случае контакта промыть большим количеством воды. Не очищать растворителем. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Нанесение должно производиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к применению этих материалов.