

Грунт полиуретановый Р11 3:1 черный PU BLACK PRIMER (3+1)

Описание:

Двухкомпонентный полиуретановый черный грунт на основе алкидной смолы.

Свойства продукта:








- Высокая укрывистость, хорошая наполняющая способность.
- Хорошая адгезия ко всем видам МДФ и к деревянным поверхностям.
- Тиксотропен.
- Благодаря очень хорошим выравнивающим и шлифовальным свойствам обеспечивает гладкую поверхность для финишных покрытий.



Рекомендации по применению: мебель, двери и элементы внутренней отделки.

Артикул	Название	Цвет	Единица измерения
P11-88-9000-KK240	Грунт полиуретановый Р11 3:1	Черный	24 кг
H60-77-0001-BK800	Отвердитель полиуретановый H60-77 для грунтов		8 кг
RAS510	Растворитель Р-5		10 л

Технические свойства

Параметры	Единица	Значение
Сухой остаток	%	73–83
Вязкость, 25°С	КУ	125–135
Плотность	г/см ³	1,47–1,51
Время сушки от пыли	мин	10–15

	Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, масла или других загрязнений. Поверхность нанесения должна быть сухой и отшлифованной Р100→Р180
	Соотношение смешивания по весу: 100% – Грунт полиуретановый Р11-88-9000 33% – Отвердитель H60-77-0001-BK800 30–40% – Растворитель (% указан от основного продукта)
	Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным
	Жизнеспособность: 3–5 часов при 20°С
	Рекомендуемое применение: дуза: 1,6–2,2 мм (давление см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов) 1–2 слоя перекрестного нанесения в зависимости от типа подложки с промежуточной шлифовкой Р240→Р320 (шлифование после высыхания через 4–6 часов) Способ нанесения Пневматическое распыление Безвоздушное распыление Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С Относительная влажность воздуха не выше 75% Рекомендованный расход при нанесении: 150–180 г/м ² Рекомендуемый слой сухой пленки: 30–40 мкм
	Время ожидания между нанесенными слоями: минимум: 15 мин., максимум: 3 часа Время сушки на отлип: 20–25 мин Полная сушка: 8–12 часов
	Шлифование перед последующим покрытием производить через 4–6 часов Р240→Р320

	<p>Гарантийный срок хранения. Продукт необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, тара должна быть сухой, чистой и располагаться вдали от солнечных лучей. Не складировать ведра более чем в 2 ряда. Указанные условия хранения в оригинальной упаковке составляют 2 года.</p>
	<p>Фразы безопасности Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, защитные очки, маску и перчатки. Компоненты следует держать подальше от глаз и избегать контакта с кожей. В случае контакта промыть большим количеством воды. Не очищать растворителем. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Нанесение должно производиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к применению этих материалов.</p>