

Базовая эмаль МЕТАЛЛИК

3 л



Стабильный
цвет



Хорошая
укрытистость



Premium EU
смолы



Подготовка поверхности:
Тщательно очистить поверхность, используя
очиститель силикона
Рекомендуется наносить Базовую эмаль при температуре
18–27°C и влажности воздуха не более 75%



Шлифовать предварительно P320–P360
шлифовать финишно P400–P500
Перед нанесением еще раз тщательно очистить
поверхность, используя очиститель силикона
и полностью высушить



Смешивание:
Тщательно перемешать
Разбавитель для металликов до 80%
Тщательно перемешать и отфильтровать перед
нанесением



Вязкость:
16–20 сек (DIN 4 мм), 20°C



Нанесение:
1,3–1,4 мм / 1,8–2,3 бар
Наносить 2–3 слоя + эффектный
Расстояние до детали: 15–20 см



Выдержка между слоями:
10–15 мин при 20°C



Последующее нанесение материалов:
Наносить 2К лаки



5 лет



Перед каждым применением тщательно встряхнуть
канис्�тру! После вскрытия заводской упаковки
рекомендовано хранить эмаль в таре с коэффициентом
заполнения не менее 70%.

Высококачественная готовая концентрированная неразбавленная
эмаль, применяемая для окраски автомобилей по двухслойной технологии.
Может использоваться как для небольших ремонтов, так и для полной
окраски кузова автомобиля.

Базовая эмаль наносится на загрунтованные 1К или 2К грунтами поверхности

Особенности:

Превосходное распределение пигментов
Стабильность цветовых кодов
Обладает хорошей укрывающей способностью
Низкий расход
Высококачественные пигменты

Теоретический
расход:
80–120 гр/ м²
в зависимости от цвета

Упаковка:
3 л
1/3 шт



Под крышкой пломба
для защиты
от подделок
и разбавления

