

Система микс



1К МИКС Профессиональная система лакокрасочных материалов на сольвентной основе Maxytone включает в себя продукты высокого качества, сформированные в полноценную систему микс.

2К МИКС Профессиональная двухкомпонентная акриловая эмаль. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью. Отличается коротким временем сушки. Применяется для финишной окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также других деталей и изделий из металла.



Хранить продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.
Хранить при температуре от 5 °C до 35 °C.
В невскрытой заводской упаковке 2 года с даты изготовления.



Тщательно перемешать компоненты



Приготовьте цвет по рецепту MAXITONE Программа по цветоподбору

2К МИКС




Смешивание по объёму:

100 2К Акриловая эмаль
(включая 20% 2К Биндер MAX-3510)
50 Отвердитель стандартный
10–20 Разбавитель



Вязкость:

16–18 сек DIN4 / 23 °C




Жизнеспособность:

4 часа / 23 °C



Нанесение:

RP 1,3 мм / 2,0–2,5 бар
HVLP 1,3 мм / 1,8–2 бар
2 – 3 слоя = 40–60 мкм



Между слоями: 5–10 мин / 23 °C

Перед сушкой в ОСК: 15–20 мин / 23 °C



Сушка 23 °C:

К пыли: 30–40 мин
Полное высыхание: 6–8 ч

Сушка 60 °C:

К пыли: 10 мин
Полное высыхание: 30 мин

1К МИКС



Смешивание по объёму:

100 1К Базовая эмаль
(включая 20% 1К Биндер MAX-3520)
60–80 Разбавитель



Вязкость:

14–16 сек DIN4 / 23 °C



Нанесение:

RP 1,3 мм / 2,0–2,5 бар
HVLP 1,3 мм / 1,8–2 бар
2–3 слоя = 15–25 мкм



Между слоями:

10–15 мин / 23 °C



Дальнейшие покрытия:

2К Лаки