

Система микс



1К МИКС Профессиональная система лакокрасочных материалов на сольвентной основе Maxytone включает в себя продукты высокого качества, сформированные в полноценную систему микс.

2К МИКС Профессиональная двухкомпонентная акриловая эмаль. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью. Отличается коротким временем сушки. Применяется для финишной окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также других деталей и изделий из металла.



Хранить продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.
Хранить при температуре от 5 °C до 35 °C.
В не вскрытой заводской упаковке 2 года с даты изготовления.



Тщательно перемешать компоненты



Приготовьте цвет по рецепту MAXITONE Программа по цветоподбору

2К МИКС




Смешивание:

2 2К Акриловая эмаль
1 Отвердитель стандартный
10-20% Разбавитель
20% 2К Биндер MAX-3510



Вязкость:

16-18 сек DIN4 / 23 °C



Жизнеспособность:

4 часа / 23 °C



Нанесение:

RP 1,3 мм / 2,0-2,5 бар
HVLП 1,3 мм / 1,8-2 бар
2 - 3 слоя = 40-60 мкм



Между слоями: 5-10 мин / 23 °C
Перед сушкой в ОСК: 15-20 мин / 23 °C




Сушка 23 °C:

К пыли: 30-40 мин
Полное высыхание: 6-8 ч

Сушка 60 °C:

К пыли: 10 мин
Полное высыхание: 30 мин

1К МИКС



Смешивание:

1 1К Базовая эмаль
60-80% Разбавитель
20% 1К Биндер MAX-3520



Вязкость:

14-16 сек DIN4 / 23 °C



Нанесение:

RP 1,3 мм / 2,0-2,5 бар
HVLП 1,3 мм / 1,8-2 бар
2-3 слоя = 15-25 мкм



Между слоями:

10-15 мин / 23 °C



Дальнейшие покрытия:

2К Лаки