

MAX-3520 1K Binder

ОПИСАНИЕ

основа для получения эмалей типа «металлик» и «перламутр». Рекомендуется при окраске методом плавного перехода для выравнивания цветового оттенка. Сохраняет тиксотропность базового материала.

ОСОБЕННОСТИ

- Ускоряет время воздушной сушки
- Обеспечивает качественный ремонт за счет правильного позиционирования эффектных частиц

СМЕШИВАНИЕ

	1.Добавление к базовому покрытию 1K Basecoat составляет 10-20% от общего объема. 2.При 3-этапном нанесении перламутров 1K Basecoat сначала наносится соответствующий цвет базового покрытия, затем смешав биндер с выбранным перламутровым цветом, добавив 50-70% в зависимости от фактической потребности, начните распыление. 3.Для базовых цветов с низкой укрывистостью, таких как красный жемчуг, добавление биндера должно быть меньше 15%, чтобы не влиять на укрывистость краски.
---	---

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует Национальному законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В невскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.

MAX-60 Flip Controller

ОПИСАНИЕ

Аддитивная добавка для эффектных цветов типа металлик, контролирует ориентацию эффектных частиц. При добавлении в краску меняет положение эффектной частицы, делая более темным лицо, угол при этом становится светлее. Размер эффектных частиц, визуально становится крупнее.

APPLICATION METHOD



Количество MAX-60 не должно превышать 20% от общего количества составляющих, для получения более светлого оттенка при обзоре сбоку и создания более темного лицевого тона с более крупным металлическим блеском. Избыточное добавление MAX-60 может повлиять на адгезию между базовым покрытием и слоем прозрачного лака.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует Национальному законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В невскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.