

MAX-3410 2K Primer Surfacer

Описание

Грунт-наполнитель 4:1 обладает чрезвычайно хорошими свойствами наполнения из-за высокого содержания твердых веществ, не дает усадку. Благодаря высокому наполнению, нанесение даже 1 – 3 слоев обеспечивает отличное шлифование. Дает хорошую толщину до 120 мкм за 1 слой. Отличная адгезия и защита от коррозии. Подходит для больших панелей, покрытых полиэфирными шпатлевками.


Тип подложки

Сухое и отшлифованное покрытие. Все виды шпатлевок, первичные грунты.

Подготовка:


Отшлифовать и очистить антисиликоновым чистящим средством.

Срок жизни 25°C:

Пропорции смешивания:			
Температура	Продукт	По объему	По весу
<25°C	MAX-3410 2K Primer Surfacer	100	150
	MAX-31 Быстрый отвердитель	25	25
	M-1 Стандартный разбавитель	20-30	20-30
>25°C	MAX-3410 2K Primer Surfacer	100	150
	MAX-3643 Стандартный отвердитель	25	25
	M-2 Медленный разбавитель	20-30	20-30


30 мин с быстрым отвердителем
60 мин со стандартным отвердителем

Нанесение:

	 мм		 23°C
Краскопульт с верхним бачком:	1.4–1.6	2–3 слоя	5–10 мин
Краскопульт с нижним бачком:	1.7–1.8	40–60 мкм	

Сушка:

 25°C	 70°C	
4–6 ч	30 мин	Сухое шлифование: P400-P600
		Мокрое шлифование: P800-P1000

Безопасность:

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Следуйте законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте, следуйте законодательству в отношении утилизации отходов.

Хранение:

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В не вскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.