

Шпатлевка со стекловолокном GLASS

0,2 / 0,5 / 1 / 1,8 кг



Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, отшлифована и обезжирена



Смешивание:

2–3% по весу отвердителя
Не рекомендуется использовать при температуре ниже 15°C



Жизнеспособность:

3–5 мин при 20°C



Воздушная сушка:

15–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды



Дальнейшая обработка:

Абразивами Р120–Р320
(при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



12 мес



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с наполнителем из стекловолокна превосходно подходит для ремонта деталей, имеющих сильные механические повреждения с потерей несущей функции, а также имеющих сквозные отверстия. Применяется для заполнения глубоких неровностей.

Особенности:

Создает армирующий слой на поврежденных деталях
Легко наносится и равномерно полимеризуется
Легко обрабатывается при ручной и машинной шлифовке
Обладает высокой механической прочностью
Не забивает абразивный материал

Поверхности, пригодные для нанесения: сталь, алюминий и его сплавы, стеклопласти-ки, дерево, бетон, заводские/ремонтные покрытия. Шпатлевка может наноситься на голый металл или EP.

Артикул	10201020	10201050	10201100	10201180
Вес	0,2 кг	0,5 кг	1 кг	1,8 кг
Упаковка	1/24 шт	1/24 шт	1/10 шт	1/10 шт
Цвет	зеленый			
Плотность	1,75 г/см ³			

