

Шпатлевка со стекловолокном GLASS CE

1,8 кг

COST EFFECTIVE
УМНАЯ ВЫГОДА



Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, отшлифована и обезжирена



Смешивание:

2–3% по весу отвердителя
Не рекомендуется использовать при температуре ниже 15°C



Жизнеспособность:

3–5 мин при 20°C



Воздушная сушка:

15–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды



Дальнейшая обработка:

Абразивами P120–P320
(при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



12 мес

Экономичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка GLASS CE с наполнителем из стекловолокна превосходно подходит для ремонта деталей, имеющих сильные механические повреждения с потерей несущей функции, а также имеющих сквозные отверстия. Применяется для заполнения глубоких неровностей.

Особенности:

Удлиненное волокно по сравнению с Glass
Прочный армирующий слой на поврежденных деталях
Просто наносится и равномерно полимеризуется
Легко обрабатывается при ручной и машинной шлифовке
Обладает высокой механической прочностью
Не забивает абразивный материал

Поверхности, пригодные для нанесения: сталь, алюминий и его сплавы, стеклопластики, дерево, бетон, заводские/ремонтные покрытия. Шпатлевка может наноситься на голый металл или EP.

Артикул	10200180
Вес	1,8 кг
Упаковка	1/6 шт
Цвет	зеленый
Плотность	1,75 г/см ³

