

2K Грунт-наполнитель 4:1 HS CE

0,8 л

COST EFFECTIVE
УМНАЯ ВЫГОДА



Двухкомпонентный грунт-наполнитель с повышенным содержанием сухого остатка в трех цветах: белый, серый и черный. Композиция на основе специального акрилового сополимера обладает прекрасной наполняющей способностью с оптимальной толщиной пленки.

Особенности:

Отлично шлифуется и обладает хорошей адгезией к разным видам поверхностей, благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок обладает отличными наполняющими свойствами и хорошо шлифуется после полимеризации.

Поверхности, пригодные для нанесения: отшлифованные и очищенные металлические и автомобильные пластиковые поверхности (предварительно загрунтованные 1K Грунтом для пластиков). Катафорезные и адгезионные грунты, заводские и старые лакокрасочные покрытия (исключая термопластичные покрытия). Полиэфирные шпатлевки.

Артикул	20100100	20110100	20120100	50100050
Цвет	серый	белый	черный	прозрачный
Объем	0,8 л грунт			0,2 л отв.
Упаковка	1/6 шт			
Плотность	~ 1,5 г/см ³ грунт			~ 1 г/см ³ отв.
Теоретический расход	~ 6,5 м ² /л (при 60 мкм)			



Подготовка поверхности:

Очистить поверхность, используя очиститель силикона. Отшлифовать абразивами P120–P320 в зависимости от обрабатываемой поверхности. Очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона



Смешивание:

В соотношении 4:1 с отвердителем + до 25% разбавителя



Вязкость:

~ 23 сек (DIN 4 мм), 20°C



Жизнеспособность:

1 час при 20°C



Дюза:

1,5–2,2 мм
Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



Нанесение:

Наносить 1–3 слоя
60–70 мкм / 1 слой



Толщина пленки:

200 мкм



Выдержка между слоями:

10 мин
Воздушная сушка: 5–8 часов при 20°C



Выдержка перед сушкой:

10 мин
Сушка в камере при 60°C: 35–45 мин



ИК сушка:

12–15 мин



Дальнейшая обработка:

абразивами P400–P600



Последующее нанесение материалов:

все финишные покрытия ARP



Грунт 18 мес

Отвердитель 18 мес