

2К Грунт протравливающий ETCH PRIMER

1 л

Двухкомпонентный протравливающий антикоррозийный грунт. Используется для предотвращения коррозии и создания адгезионного слоя для последующих покрытий.

Особенности:

Подходит для всех типов металлических поверхностей
Легко смешивается и наносится
Быстро сохнет и может перекрываться последующими грунтами спустя короткое время
Отлично защищает от коррозии
Содержит тетраоксихромат цинка

Поверхности, пригодные для нанесения: очищенные и отшлифованные стальные и оцинкованные поверхности, поверхности из цветных металлов и их сплавов, включая алюминий, отшлифованный заводской грунт, хорошо отшлифованное старое или заводское лакокрасочное покрытие (за исключением термопластичных покрытий).



Подготовка поверхности:

Очистить поверхность, используя очиститель силикона. Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие. Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80–P180–P240
Очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона



Смешивание:

2:1 по объему с активатором для протравливающего грунта, тщательно перемешать



Вязкость:

16–18 сек (DIN 4 мм), 20°C



Жизнеспособность:

4 часа при 20°C



Дюза:

RP 1,2–1,5 мм / 2–2,5 бар
HVLP 1,2–1,5 мм / 2–2,2 бар



Нанесение:

Наносить 1–2 слоя
8–10 мкм / 1 слой



Выдержка между слоями:

15 мин



Последующее нанесение материалов:

Через 15 мин при 20°C
(не более 14 суток)
Наносить 2К Грунты-наполнители



12 мес

Артикул

20302100
грунт

50302050
активатор

Объем

1 л

0,5 л

Упаковка

1/6 шт

Цвет

ярко-желтый

прозрачный

Плотность

0,96 г/см³

0,86 г/см³

Теоретический расход

10 м²/л (при 8 мкм)

