



## 1К базовые тонеры (Серии M/P)

1К Премиальное базовое покрытие на основе органических растворителей, с высокой укрывной способностью и стойкое к погодным условиям.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Описание  | Базовые тонеры (солидные, металлики и перламутры) различных цветов без примесей и инородных вкраплений  | Подложки   | Шлифуемые грунты и старые лакокрасочные покрытия, подготовленные абразивом P400-P600, грунты "Мокрый по Мокрому" |
| Плотность   | Варьируется в зависимости от тонера   | Следующий процесс                                  | 2К лаки Onwings  |
| ЛОС   | ≤770 г/л  | Срок годности в закрытой заводской упаковке        | 24 месяца  |
| Пропорция смешивания по весу                            | 1:0.6~0.8   | Пропорция смешивания по объёму                     | 1:0.6~0.8  |
| Температура нанесения                                   | 5°C~15°C  | 15°C~25°C  | 25°C~35°C  |
| Разбавитель   | A810  | A811   | A812   |
| Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.3-1.5 мм Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5 мм Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)   |  |  |
| Время жизни после смешивания                            | 6 часов   | Фильтр   | 125 мкм  |
| Хранение после смешивания                               | 1 неделя  | Рабочая вязкость                                   | 16-18"/DIN 4 мм/20°C   |
| Солидные цвета  | 2-3 слоя (10~30 мкм)  | Металлики/перламутры                               | 2-3 слоя (10~30 мкм)   |
| 1 слой:   | средний   | 1 слой:  | средний  |
| 2 слой:   | полный  | 2-3 слой:  | полный   |
| 3 слой:   | полный  | Эффектный слой                                     | легкий   |
| /   | /   | Повторное нанесение или перекрас                   | до 24 часов без шлифовки   |
| Сушка   | Выдержка между слоями   | Выдержка перед нанесением лака                     | Уровень блеска после сушки, 60°  |
| Воздушная сушка 20°C (Температура панели)               | 5~10 минут  | После матования (10~15 минут)                      | /  |
|   | Температура и влажность будут влиять на скорость высыхания.   | Если t < 10°C, прогрейте окрасочную камеру до 20°C |  |
| Очистка и подготовка поверхности                        | Тщательно отшлифуйте отремонтированный участок, а затем очистите его. Если в качестве подложки используется грунт "Мокрый по Мокрому", шлифовка не требуется.   |  |  |
| Устранение проблем                                      | Если после высыхания базового слоя обнаружены какие-либо небольшие повреждения или дефекты, такие как пятна пота, вкрапления пыли, рыбий глаз/кратеры, необходим повторный ремонт.<br>Перед устранением дефектов сделайте выдержку 20-30 минут, слегка отшлифуйте поврежденный участок с помощью абразива P600, очистите от пыли перед повторным нанесением. Если поврежденный участок слишком большой, рекомендуется нанести базовое покрытие повторно.  |  |  |
| Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | <p>1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей.<br/>При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.</p> <p>3. Перед использованием тонеры необходимо тщательно перемешать. Металлики будут иметь разные цветовые оттенки при разной толщине пленки и разных методах распыления.</p> <p>4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.</p> <p>Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.</p> |  |  |
| <b>Только для профессионального использования.</b>      |   |  |  |