



A846 Грунт "Мокрый по Мокрому"

2К грунт "Мокрый по Мокрому", не требует шлифовки, обладает отличной адгезией и устойчивостью к сколам.



Описание	Вязкая жидкость белого цвета без примесей и инородных включений	Подложки	Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки, старые лакокрасочные покрытия.
Плотность	1,5	Следующий процесс	Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K покрытия S серии
VOC	≤560g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	12 месяцев
Приготовление смешивание	Пропорция смешивания по весу	Пропорция смешивания по объему	Рабочая вязкость
Мокрый по Мокрому	4:1:2	3:1:2	16-18" /DIN 4mm/20°C
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	A801	A802	A803
Разбавитель	A810	A811	A812
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни и хранения после смешивания	40 минут	Фильтр	120~150Mesh
"Мокрый по Мокрому" 1 - 1,5 слоя	1 слой: легкий	Итоговая толщина покрытия	15~20мкм
	2 слой: средний	Выдержка	Между слоями не требуется Перед нанесением базовой краски до матования
Сушка	"Мокрый по Мокрому"		
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	/		
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	10 минут(до матования)		
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Советы по нанесению "мокрым по мокрому"	Для нанесения грунта "Мокрый по мокрому" требуется ровная и гладкая основа. Обычно данная технология применяется при окраске новых деталей автомобиля и наносится на оригинальные заводские покрытия, а также при ремонте незначительных повреждений, как царапины и сколы. Превышение рекомендованной толщины грунта в версии "Мокрый по Мокрому" может привести к возникновению дефектов, как "закипание" и снижение адгезии. Для получения более темного оттенка добавьте до 10% тонера M805 в грунт A846 перед добавлением отвердителя и разбавителя.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.		
	2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.		
	3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается		
	4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.		
	Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		