


# 1К ЦИНКОВЫЙ ГРУНТ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

**MOVINEL®**

1К грунт, с высоким содержанием цинка. Применяется при локальном повреждении заводского покрытия (цинкового), а также при кузовных сварочных работах. Хорошая антикоррозийная защита. Очень хорошая атомизация/поглощение перепыла. Сертифицирован для сварных швов.

УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл	Артикул: 41675502A – серый
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь. Гальванизированная/оцинкованная сталь или мягкий алюминий, очищенный и зашлифованный. Заматированный заводской праймер. Хорошо зашлифованное старое ремонтное или оригинальное покрытие (за исключением термопластичных).	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.		
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Тщательно встряхнуть 3 мин
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		<b>Количество слоев:</b> Наносить с расстояния 25–30 см 1–2 слоя = 10–15 мкм
		<b>Межслойный интервал:</b> 5–7 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		<b>При 20°C:</b> сушка «на отлип»: 15–20 мин
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		<b>Нанесение:</b> Перекрыть с помощью Грунтов-наполнителей MOVINEL
ОЧИСТКА		После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала

## Особое указание:

Изолирование малых шлифованных участков. Допускается нанесение базового покрытия методом мокрым-по-мокрому на загрунтованные шлифованные участки размером более  $\varnothing 5.0$  см