

1К ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

MOBHEL®

Однокомпонентный кислотный грунт в аэрозоле, прост и удобен в работе. Создает антикоррозионное покрытие. Совместим с любым MOBHEL грунтом-наполнителем. Имеет более тонкую структуру по сравнению с наполняющим грунтом. Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия.

УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл Артикул: 41675504А – оливковый	
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий. Может быть использован для грунтования металлических деталей при контактной сварке.	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Тщательно встряхнуть 3 мин
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Количество слоев: Наносить с расстояния 25 – 30 см 1 – 2 слоя = 10 – 15 мкм
		Межслойный интервал: 3 – 5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: сушка «на отлип»: 10 – 20 мин полное высыхание: 0,5 – 1 час
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение: Грунты-наполнители MOBHEL наносить не менее, чем через 15 минут при 20°C.
ОЧИСТКА		После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала

* Технология 1К первичный грунт + 2К грунт-наполнитель является традиционной и рекомендуется классическими школами авторемонта.