

1К КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

MOBIHEL®

1К кислотный грунт создает антикоррозийное покрытие. Имеет более тонкую структуру по сравнению с наполняющим грунтом. Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия.

УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл	Артикул: 41675504А – оливковый
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий. Может быть использован для грунтования металлических деталей при контактной сварке.	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.		
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Тщательно встряхнуть 3 мин
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Количество слоев: Наносить с расстояния 25–30 см 1–2 слоя = 10–15 мкм
		Межслойный интервал: 3–5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: сушка «на отлип»: 10–20 мин полное высыхание: 0,5–1 час
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение: Грунты-наполнители MOBIHEL наносить не менее, чем через 15 минут при 20°C.
ОЧИСТКА		После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала