

МОВИHEL®

2К 2:1 HS БЕСЦВЕТНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Лак предназначен для окраски пластиковых деталей: бампер, корпус зеркала, декоративные планки и т.д. Лак отличается высокой степенью матовости (5–15% блеска), высокой эластичностью, отличной механической и химической стойкостью. Лак совместим с лаком MOVINEL Бесцветный лак устойчивый к царапинам AS, что даёт возможность получать различные степени матового эффекта.

ПОДЛОЖКИ:

МОВИHEL БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ

арт.	объём	упак.
47056422	1 л	6 шт

На стр. 35 смотрите факторы, влияющие на степень блеска

Степень блеска

Смешиваемые лаки	Полумат. ок. 40%	Полуглянц. ок. 60%	Глянц. ок. 80%	2К отвердитель
2К HS лак матовый low VOC	83 г	70 г	60 г	2:1 отвердитель 1100 или 1300 или 1500 + 10% разбавителя 2100 или 230 0 или 2500
2К HS 2:1 лак Anti scratch	17 г	30 г	40 г	



По весу:

- 5–18°C: 100 гр 2К HS матовый лак, 48 гр отвердитель 1500, 26 гр разбавитель 2500
- 18–27°C: 100 гр 2К HS матовый лак, 48 гр отвердитель 1100, 26 гр разбавитель 2100
- 27–35°C: 100 гр 2К HS матовый лак, 48 гр отвердитель 1300, 26 гр разбавитель 2300

Альтернативный отвердитель 8800



По объёму: 2:1 + 20%

- 5–18°C: 2 2К HS матовый лак, 1 отвердитель 1500, 20% разбавитель 2500
- 18–27°C: 2 2К HS матовый лак, 1 отвердитель 1100, 20% разбавитель 2100
- 27–35°C: 1 2К HS матовый лак, 2 отвердитель 1300, 20% разбавитель 2300

Альтернативный отвердитель 8800

Жизнеспособность готовой смеси: 3 ч/20°C



17–19 сек DIN 4 мм/20°C



1,2–1,4 мм
2–2,5 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
2 полных слоя = 50–60 мкм



Между слоями: 15 мин/20°C
Перед сушкой в ОСК: 15 мин/20°C



20°C = 16 ч
60°C = 30 мин



2К материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80%!



12 мес



Технология работы с матовым лаком и матовой добавкой