

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК SPEEDY AS

MOBHEL®



Speedy = Быстрый AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам

Высокоэффективный быстросохнущий лак, предназначенный для экспресс окраски и локального ремонта. За счет добавки Anti-Scratch отличается хорошей механической и химической стойкостью, что обеспечивает долговременную защиту покрытия. Короткая межслойная выдержка и быстрая 15-минутная сушка существенно сокращают время ремонта.



УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:
	6 x 1,0 л	47053802

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
6 x 0,5 л	41672701	4 x 5,0 л	41672914	
	4 x 5,0 л	41672714		

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	---	---	---	---	---








ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный	
	Плотность:	0,973 г/мл	
		2004/42/II B (e) (840) 545. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 545 г/л.	
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.	
Финишные покрытия и лаки MOBHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.			

ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBHEL базовое покрытие.
--------------	--------------------------

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:	2 ч MOBHEL 2K HS бесцветный лак SPEEDY AS
			1 ч MOBHEL отвердитель 1500
			10% MOBHEL разбавитель 2500
		Пропорции смешивания по весу:	100 г MOBHEL 2K HS бесцветный лак SPEEDY AS
			51 г MOBHEL отвердитель 1500
			14 г MOBHEL разбавитель 2500

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК SPEEDY AS

MOBHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Жизнеспособность смеси:	2 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	18 – 20 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Межслойный интервал:	3 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: При 60°C:	2 часа 15 мин
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	3 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		