

МОВИHEL®

2К HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ УСТОЙЧИВЫЙ К ЦАРАПИНАМ ЛАК / V5 AS



арт.	объём	упак.
40026402	1 л	6 шт
40026404	5 л	4 шт

Лидер продаж
среди лаков

**V5 = Идеальный результат
в неидеальных условиях**

**AS = Anti-Scratch =
Устойчивый к царапинам**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Бесцветный лак, предназначенный для финишного нанесения на кузова легковых и коммерческих автомобилей. Лак отличается коротким временем сушки, отличной механической и химической стойкостью, что обеспечивает длительную защиту. Не требует дополнительного разбавления после смешивания с отвердителем. Прост в нанесении. Не склонен к образованию подтёков. Достойный результат даже в неидеальных условиях работы.

Свойство «Стойкость к царапинам»/«Anti-Scratch» лак набирает через 3 суток после окрашивания.

ПОДЛОЖКИ:

МОВИHEL БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ



По весу:
100 гр 2К бесцветный лак V5
52 гр отвердитель 7700 (18–27°C)
отвердитель 7730 (27–35°C)



1,2–1,4 мм
2–2,5 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2 слоя = 50–60 мкм



8–12 мин
расстояние до детали: 70–80 см



По объёму: 2:1
2 2К бесцветный лак V5
1 отвердитель 7700 (18–27°C)
отвердитель 7730 (27–35°C)
Жизнеспособность готовой смеси: 4 ч/20 °C



Между слоями: 5–10 мин/20°C
Перед сушкой в ОСК: 10–15 мин/20°C



2К материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80 %!



15–17 сек
DIN 53211 в 4/20 °C



20°C = 16 ч
60°C = 30 мин



5 лет