

2К HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ УСТОЙЧИВЫЙ К ЦАРАПИНАМ ЛАК AS



арт.	объём	упак.
47155201	0,5 л	6 шт
47155202	1 л	
47155204	5 л	4 шт

AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высокоглянцевый акриловый бесцветный лак с превосходной механической, химической и атмосферной стойкостью. Содержит добавки, увеличивающие твёрдость. Устойчив к микроповреждениям в виде царапин. Лёгок в нанесении. Быстро сохнет. После сушки в ОСК не теряет свой первоначальный блеск. Используется для ремонта как легкового, так и коммерческого транспорта. Свойство «Стойкость к царапинам»/«Anti-Scratch» лак набирает через 3 суток после окрашивания.

ПОДЛОЖКИ:

MOBHEL БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ



По весу:

100 гр 2К HS бесцветный лак AS
51 гр отвердитель 1500 (5–18°C)
отвердитель 1100/8800 (18–27 °C)
отвердитель 1300 (27–35°C)
14 гр разбавитель 2500 (5–18°C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35°C)



По объёму: 2:1 + 10%

2 2К HS бесцветный лак AS
1 отвердитель 1500 (5–18°C)
отвердитель 1100/8800 (18–27 °C)
отвердитель 1300 (27–35°C)
10% разбавитель 2500 (5–18°C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35°C)

Жизнеспособность готовой смеси: 2 ч/20 °C



16–19 сек
DIN 53211 ø 4 /20 °C



1,2–1,4 мм
2–2,5 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2 слоя = 50–60 мкм



Между слоями: 5–10 мин/20°C
Перед сушкой в ОСК: 10–15 мин/20°C



20°C = 16 ч
60°C = 30 мин



8–12 мин
расстояние до детали: 70–80 см



2К материалы реагируют с влагой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы все ёмкости и инструменты были абсолютно сухими. Во время покраски относительная влажность в помещении не должна превышать 80 %!



5 лет