

# 2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК FG AS

# MOBHEL®

FG = Full Gloss = Усиленный блеск AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам



Акриловый бесцветный лак обладает повышенным блеском по сравнению с аналогами и превосходной механической, химической и атмосферной стойкостью. Отличается глубиной линзы. За счет специальных добавок дольше сохраняет блеск и стоек к царапинам. Не дает усадки, прост в нанесении и обеспечивает надежную защиту базового покрытия. Очень хороший розлив, не склонен к образованию подтеков.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:
	6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	47900102 47900104

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 8100		MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 8150	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л 4 x 2,5 л	47900201 47900203	6 x 0,5 л	47901101
	MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	
Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	
12 x 0,5 л 4 x 5,0 л	41672151 41672114	4 x 5,0 л	41672914	

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ  
С.И.З.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный
	Плотность:	0,975 г/мл
		2004/42/II B (e) (840) 580. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 580 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
Финишные покрытия и лаки MOBHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.		
ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBHEL базовое покрытие.	

# 2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК FG AS

# MOBIHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		<b>Пропорции смешивания по объему:</b>	 2 ч MOBИHEL 2K HS бесцветный лак FG AS 1 ч MOBИHEL отвердитель 8150 10% MOBИHEL разбавитель 2500   2 ч MOBИHEL 2K HS бесцветный лак FG AS 1 ч MOBИHEL отвердитель 8100 10% MOBИHEL разбавитель 2100
		<b>Пропорции смешивания по весу:</b>	 100 г MOBИHEL 2K HS бесцветный лак FG AS 51 г MOBИHEL отвердитель 8150 14 г MOBИHEL разбавитель 2500   100 г MOBИHEL 2K HS бесцветный лак FG AS 51 г MOBИHEL отвердитель 8100 14 г MOBИHEL разбавитель 2100
		<b>Жизнеспособность смеси:</b>	4 часа / 20°C
		<b>Рабочая вязкость:</b>	15 – 17 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		<b>Нанесение:</b>	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		<b>Количество слоев:</b>	2 слоя = ок. 60 мкм
		<b>Межслойный интервал:</b>	5 – 10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		<b>При 20°C:</b> <b>При 60°C:</b>	16 часов 30 мин
		<b>ИК коротковолновая сушка:</b>	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		<b>Срок хранения:</b>	5 лет
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожара тушения использовать порошок, пену или CO<sub>2</sub>. Продукт содержит органические растворители.</p> <p><b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b></p>		