

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК DH LOW VOC



DH = Dry Hard = Повышенная твердость LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений Премииальный высокоглянцевый 1,5-слойный бесцветный лак. Отличается повышенной твердостью, отличной механической и химической стойкостью, что обеспечивает длительную защиту базовой эмали. Не требует дополнительного разбавления. Может быть использован для локального ремонта. Экономичен благодаря высокому содержанию сухого вещества и возможности нанесения в 1,5 слоя. (VOC 418 г/л).

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 1,0 л		Артикул: 47770402			
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBIHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4100		MOBIHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4300		MOBIHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4500	
	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 41958381	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 47774901	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 47088821
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.						
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный				
	Плотность:	0,979 г/мл				
		2004/42/II B (d) (420) 415. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (d)), подготовленных к нанесению, составляет 420 г/л. VOC настоящего материала составляет 415 г/л.				
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.				
	Финишные покрытия и лаки MOBIHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.					
ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBIHEL базовое покрытие.					
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:		2 ч	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак DH low VOC	
				1 ч	MOBIHEL HS отвердитель 4500	
				2 ч	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак DH low VOC	
				1 ч	MOBIHEL HS отвердитель 4100	
				2 ч	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак DH low VOC	
				1 ч	MOBIHEL HS отвердитель 4300	

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК DH LOW VOC



ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	18°C 5°C 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак DH low VOC 52 г MOBIHEL HS отвердитель 4500 17°C 18°C 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак DH low VOC 52 г MOBIHEL HS отвердитель 4100 15°C 17°C 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак DH low VOC 52 г MOBIHEL HS отвердитель 4300
		Жизнеспособность смеси:	1,5 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	18 – 22 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	1,5 слоя = 50 – 60 мкм
		Межслойный интервал:	HS отвердитель 4100/4300 между слоями: 3 – 5 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 15 мин / 20°C HS отвердитель 4500 между слоями: 1 – 2 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	16 часов
		При 60°C:	4500/4100 = 30 мин и более 4300 = 35 мин
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	5 лет
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожара тушения использовать порошок, пену или CO ₂ . Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		