

АЛКИДНАЯ АВТОЭМАЛЬ

объём

1 л

упак.

6 шт



арт.	наименование	цвет
41974402	000 ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ	
41791102	1110 МЛ СЕРАЯ	
40467502	180 ГРАНАТ	
40469402	202 БЕЛАЯ	
40239602	215 САФАРИ	
40928102	235 БЕЖЕВАЯ	
41790302	403 МОНТЕ-КАРЛО	
40769602	425 АДРИАТИКА	
41944602	440 АТЛАНТИК	
40469302	447 СИНЯЯ НОЧЬ	
41790802	449 ОКЕАН	
40928402	456 ТЕМНО-СИНЯЯ	
40298902	509 ТЕМНО-БЕЖЕВАЯ	
40467602	601 ЧЕРНАЯ	
41948302	ТОУОТА 040	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1К автоэмаль изготовлена из высококачественной алкидной смолы, светостойких и атмосферостойких пигментов, разбавителей и вспомогательных веществ. Применяется для ремонта легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.

1К автоэмаль смешивается со специальным 1К разбавителем МОВІНЕЛ или МОВІНЕЛ ISO отвердителем в зависимости от температуры и условий, в которой проводится окраска. Поверхность должна быть предварительно загрунтована и обезжирена.

ПОДЛОЖКИ:

МОВІНЕЛ Грунты-наполнители

1К алкидная автоэмаль не требует финишного покрытия лаком.



Хорошо перемешайте



18–20 сек
DIN 53211 Ø 4 мм/20 °С



Между слоями:
5–10 мин/20 °С



По объёму: 1 + ок. 20%
1 Автоэмаль
ок. 20% 1К разбавитель или
ISO отвердитель



МОВІНЕЛ Антисиликоновое
чистящее средство



1К разбавитель
20 °С = 16 ч 60 °С = 60 мин
ISO отвердитель
20 °С = 10 ч 60 °С = 45 мин



Рекомендуется провести пробное нанесение
на тест-пластину для достижения цветового
соответствия



1,2–1,4 мм
2–2,5 бар HVLP
2–3 слоя = 50–60 мкм



4 года